

---

**TOOTEKIRJELDUS 1085**

10 30.10.2015

**TIMANTTI W**

**NIISKUSTÕKE**

---

**VÄRVITÜÜP**

Veearukindlat kilet moodustav akrülaadipõhine vesialuseline niiskustõkkekrunt.

**KASUTAMINE**

Moodustab koos TIMANTTI 40-ga märgruumide värvimiskeemi, millel on Rootsisis  
Maleribranschens Vätroomskontroll'in (MVK) heakskiit.  
Kasutatakse lagede ja seinte niiskustõkkena niisketes ja märgades ruumides, mis viimistletakse Timantti-sarja pinnavärvidega. Pinnaks võib olla tpahteldatud või betoonpind, erinevad ehitusplaadid, niiskuskindla liimiga liimitud klaaskiudtapeet jne.

---

**TEHNILISED ANDMED**

**KUIVAINESISALDUS**

u. 40 mahu%

**LENDUVAD ORGAANILISED**

EL LOÜ piirväärtus (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max. 140 g/l.

**ÜHENDID**

**(LOÜ)**

**KULU**

Lahjendamata värviga 4-8 m<sup>2</sup>/l

**TIHEDUS**

u. 1,0 g/ml

**KUIVAMISAEG +23C,**

**ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

**50%**

-tolmukuiv

2 h

-ülevärvitav

4 h

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega.

**VÄRVITOONID**

Läbipaistev roheline

**OHUTUSTEAVE**

Vt. ohutuskaarti

---

**KASUTAMINE**

**PINNA EELTÖÖTLUS**

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.  
Varem värvitud pinnad pestakse RENZA-SUPERiga.  
Vinüültapeedid ja keraamilised plaadid eemaldatakse.  
Kõvad või läikivad pinnad matistatakse ja eemaldatakse lihvimistolm.  
Ebatasasused silutakse SILORA LW märgade ruumide kergpahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja eemaldatakse lihvimistolm.

**VÄRVIIMINE**

Enne kasutamist segada hoolikalt.  
Värv kantakse pinnale pintsli või rulliga.

Esimest kihti vedeldatakse 1:1 veega. Teine kiht 1-2 tunni pärast lahjendamata niiskustõkkega. Klaaskiudkanga liimimiseks kasutatakse TIMANTTI W niiskustõket. Seejärel kaetakse kangas ühe kihi lahjendamata niiskustõkkega.

## ÜLEVÄRVIMINE

Ülevärvimine Timantti-sarja pinnavärvidega umbes 4 tunni pärast, kui pind on kuivanud.

## VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv.

Värvimistöõ ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja õhu suhteline niiskus alla 80% Tuulutamine värvimistöõ ja värvi kuivamise ajal kiirendab kuivamist.

## LADUSTAMINE

Ladustatakse jahedas ja tihedasti suletud anumates.

Ei tohi jäätuda

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---