

TOOTEKIRJELDUS 1697

6 18.01.2017

FUTURA AQUA 80**LÄIKIV MÖÖBLIVÄRV****VÄRVIÜÜP**

Vesialuseline uretaanalküüdpinnavärv sise- ja välisinventarile.

Läige: läikiv.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

Laevavarustuse heakskiit (moodul B)(2014/90EU) nr VTT-C-1185-15-16 värvisüsteemile FERREX AQUA PRIMER+FUTURA AQUA 20, FUTURA AQUA 40 või FUTURA AQUA 80 pinnavärv.

KASUTAMINE

FUTURA AQUA 80 sobib sisetingsimustesse krunditud ja varem alküüdvärviga värvitud puidule, metallile ja ehitusplaatpindadele: ustele, aknaraamidele, kappidele, liistudele, laudisele, puitlagedele, ventilatsioonitorudele, trepivõredele, radiaatoritele ja torudele.

Välitingimustes sobib FUTURA AQUA 80 krunditud aknaraamidele, ustele, aiämööblile jne.

Sisetingsimustes saab FUTURA AQUA 80 kasutada ka krohv- ja pahtelpindadel, mis on krunditud FUTURA AQUA 3 kruntvärviga, nt aknapaled ja -sillused ning eriotstarbelised seinapinnad, nt trepikäigud.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 40 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirnorm (kat A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.

ÜHENDID**(LOÜ)****PRAKTILINE KULU**8-10 m²/l**TIHEDUS**

Ca 1,2 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,**ÕHU SUHTELINE NIISKUS****50%****-tolmukuiv**

1 h

-ülevärvitav

14 h

-läbikuiv

2-3 päeva.

Kuivamine aeglustub jaheda õhu käes/niiskes.

Toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse umbes 1 kuu pärast.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist pesuaine ja sooja veega.

LÄIGE

Poolmatt

VÄRVITONID

Baasvärvid 1 ja 3, mis on toonitavad sisevärvikaardi järgi.

PAKENDID**Baasvärv 1 ja 3: 0,45L, 0,9L, 2,7L**

OHUTUSTEAVE

Vt ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pihustitolmu ja määratud lappe hoida tuleohutus kohas õhutihedalt suletud konteinerites. Soovitatakse ka veega immutamist.

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta pinnad mustusest ja tolmust.

Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega.

Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm.

Pahtelda augud ja ebatasasused SILORA A tiseripahtliga.

KRUNTIMINE

Puit-, puitkiud-, ehitusplaatpinnad ja galvaniseeritud

metallpinnad krunditakse FUTURA 3 kruntvärviga.

Roostetanud teraspinnad, alumiinium- ja vaskpinnad krunditakse FERREX AQUA korrosioonitõrjevärviga.

VÄRVIMINE

Enne kasutamist segada korralikult läbi.

Värvi lahjendatakse vajadusel veega 5-15 mahu%.

Kanna pinnale üks või kaks korda lakipintsli, mohäärulli,

värvipadja või pihustiga. Siledade pindade värvimisel (nt sileuksed) tuleb rullijälgede tasandamiseks kasutada värvipatja või lakipintslit.

Õhuvaba pihusti düüsid: 0.011-0.013''

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab

ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10°C ja

õhu suhteline niiskus alla 80%. Kuivamine on kiirem madala

õhuniiskuse ja/või +21°C juures. Värvimist kergendab õhu

niisutamine ja temperatuuri alandamine tööruumis.

Ventileerimine pärast värvimist kiirendab kuivamist.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
