



---

<b>VÄRVITÜÜP</b>	Vesialuseline kruntvärv.
<b>KASUTAMINE</b>	Puitliistud ja -uksed, MDF- ja saepurupinnad sisetingimustes. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.
<b>ERIOMADUSED</b>	AQUAFILLER 1100 kuivab kiiresti ja on kerge lihvida. Värviga saab täitva pinna, mida võib värvida vesilahuselise värviga.

---

**TEHNILISED ANDMED**

<b>Kuivaine sisaldus</b>	38 ± 2 %
<b>Kogu kuivaine mass</b>	Ca 720 g/l
<b>Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)</b>	Vt ohutuskaarti.
<b>Teoreetiline kulu</b>	8 m <sup>2</sup> /l (märg kiht 125 µm, kuiv kiht 48 µm) 6 m <sup>2</sup> /l (märg kiht 167 µm, kuiv kiht 64 µm)
<b>Kuivamisaeg +23 °C/50 % RH (sile pind 120 µm)</b>	
- tolmukuiv	30 min
- puudutuskuiv	40 min
- pealevärvitav	1 t
	Kuivamisajad on suhtelised, sõltuvalt puidu omadustest ja kuivamistingimustest.
<b>Lahusti, abivahendite pesu</b>	Vesi.
<b>Läikeaste</b>	Matt.
<b>Värvitoon</b>	Valge.

**Vt teine külg**

---

**KASUTUSJUHEND****Pinna ettevalmistus**

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv.  
Puidu niiskus alla 20 %.

**Värvimistingimused**

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +15 % ja õhu niiskus alla 80 %.  
Parim lõpptulemus saadakse, kui õhu temp. kuivamise ajal on + 23 - + 38 °C, õhu suht. niiskus on 50-70 % ja õhuvahetus on hea.

**Värvimine**

Värv segada hoolikalt.  
Värvimine pihustiga.  
Peale kanda soovitatakse lahjendamata värvi, kuid värvi võib vajaduse korral veega lahjendada.

**LISATEAVE**

Säilivusaeg on märgitud etiketil.  
Säilitada hermeetiliselt suletud mahutis.  
Sobiv ladustamise temp. + 10 - + 25 °C.

Värv ei tohi jäätuda.

---

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---