
VÄRVITÜÜP	Universaalne lahusti.
KASUTAMINE	Kasutamiseks enamikul meie tselluloos- ning happekõvenevatel värvidel ja lakkidel. Mitte kasutada elektrostaatiliselt pihustatud pinnal.
ERIOMADUSED	-

TEHNILISED ANDMED

Lahustid	Estrid ja alkoholid.
Aurustumiskiirus	11,5
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	827 g/l
Tihedus	0,83 kg/l
Säilitamine	Säilivusaeg on märgitud etiketil.
TÖÖTERVISHOID	Vt ohutuskaarti.

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com.
