
VÄRVITÜÜP	TEKNOWAX 1160 on tööstuslik vesilahuseline läbipaistev vaha sisetöödeks.
KASUTAMINE	Tööstuslik vaakumseade või pihusti siseruumides paneelide ja liistude pihustamiseks.
ERIOMADUSED	TEKNOWAX 1160 muudab pinna vett tõrjuvaks.

TEHNILISED ANDMED

Kuivaine sisaldus	30 ±2 %
Kogu kuivaine mass	Värvitu: ca 360 g/l Läbipaistev valge: ca 430 g/l

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt ohutuskaarti.

**Kuivamisaeg +23 °C/50 % RH %
(sile pind 120 µm)**
- tolmukuiv 20 min möödudes
- puudutuskuiv 30 min möödudes
- ladustamine 3 t möödudes

Kuivamisajad on suhtelised, sõltuvalt puidu omadustest ja kuivamistingimustest.

Lahusti	Vesi
Puhastamine	Vesi
Läikeaste	Matt
Värvitoon	Läbipaistev valge ja värvitu.

TÖÖTERVISHOID Vt ohutuskaarti.

Vt teine külg

KASUTUSJUHEND

Pinna ettevalmistus	Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Puidu niiskus alla 20 %.
Värvimistingimused	Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 % ja õhu niiskus alla 80 %.
Värvimine	Enne kasutamist hästi segada. Värvimine tehakse 1 kord. Vaakumrakendus või pihustusseade.
Hooldusvärvimine/ viimistlusvärvimine	Puidu pind karestatakse liivapaberiga (P150) enne töötlemist. Vajadusel lahjendatakse värvi 5-10 % veega. Kui värv on kuivanud pind poleeritakse poleerimislapiga. Puhastage pinda ainult õrnatoimelise puhastusvahendiga.
Säilitamine	Säilivusaeg on märgitud etiketil. Säilitada hermeetiliselt suletud mahutis. Sobiv ladustamise temp. +10- +25 °C. Värv ei tohi jääda.

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com.
