

---

**TOOTEKIRJELDUS 2297**

1 01.10.2018

**TOPAZ 20****POOLMATT PARKETILAKK**

---

**VÄRVITÜÜP**

Vesialuseline ühekomponentne parketilakk parkett-puitpõrandatele kodustes ja ühiskondlikes tingimustes.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

Tootele on omistatud Soome 'võtmelipu' sümbol.

**KASUTAMINE**

TOPAZ 20 sobib rulliga kandmiseks parkett- ja puitpõrandatele. Ei sobi teemantmäni ja keemiliselt töödeldud puidu (nt suitsutamm) lakkimiseks.

---

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 31 mahu%

**LENDUVAD**

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.

**ORGAANILISED****ÜHENDID****(LOÜ)****PRAKTILINE KULU**Üks kiht lakirulliga 8-10 m<sup>2</sup>/l

Üks kiht teraslakilabidaga

(hoolduslakkimine) 25 m<sup>2</sup>/l**TIHEDUS**

Ca 1,0 g/ml

**KUIVAMISAEG +20°C,****ÕHU SUHTELINE****NIISKUS 50%****-teraslabidaga**

15-30 min

**-flotex-, vilt- ja**

2-3 h

**mohäärlabidaga****-kannatab kerget**

1-2 päeva

**liikumist**

Kuivamisprotsess aeglustub jahedas ja/või niiskes.

**LAHUSTI**

Vesi.

**TÖÖVAHENDITE PESU**

Pese töövahendid vahetult pärast tööd vee ja RENZA BRUSH pintslipesuainega.

**LÄIGE**

Poolmatt.

**VÄRVITÜÜP**

Värvitu.

**PAKENDID**

Värvitu: 5 L

**OHUTUSTEAVE**

Vt. ohutuskaarti

---

**KASUTAMINE**

## **PINNA EELTÖÖTLUS JA LAKKIMINE**

Puidu pind peab olema kuiv, korralikult lihvitud, puhastatud tolmust ja mustusest.

Töötlemata ja puhtaks lihvitud pinnad: Täida praod GAP- parketikitiga. Krundi pind Teknose kruntlakiga vastavalt juhistelet. Vajadusel töötle esimest kihti nr 150 liivapaberi või lihvimisvõrguga. Kanna pinnale piki puusüüd 2-3 kihti TOPAZ parketilakki. Kihtide vahel peab olema kuivamisaega vähemalt 2 tundi, kuid parem on jätkata järmisel päeval. Tehaselakitud või lakitud põrandad (hoolduslakkimine): Puhasta põrand täielikult. Vahelihvi õrnalt 100-150 liivapaberiga. Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga ja pühi üle niiske lapiga. Kanna pinnale esimene kiht TOPAZ teraslabidaga, seejärel 1-2 kihti. NB! kui põrandat on hooldatud vahadega, veendu laki sobivuses konsulteerides tootjaga. Kui põrandat on eelnevalt õlitatud, lakitud uretaan- või alküüdlakkidega, tuleb põrand enne lakkimist puhta puiduni lihvida.

Ebaühtlased põrandad tuleb lakkida pintsliga järgnevalt: Kanna puhtale puitpinnale esimene õhuke kiht. Pärast kihi kuivamist vahelihvi õrnalt 100-150 liivapaberiga. Pärast hoolikat puhastamist kanna pinnale veel kaks kihti. Veendu, et enne järgmise kihi lisamist oleks eelmine täielikult kuivanud. Enne kasutamist sega lakk alati läbi. Mõned kummivaibad ja mittelibisevad materjalid võivad sisaldada plastifikaatoreid, mis põhjustavad püsivaid kahjustusi lakkide ja õlide pindadele ja värvitoonile. Lakitav pind peab olema kuiv.

## **LAKKIMISTINGIMUSED**

Puidu niiskus peab olema 7+-2 massi%.

Õhu, pinna ja laki temperatuur peab olema +18 ... 24°C ja õhu suhteline niiskus 40-60% lakkimise ja kuivamise ajal.

## **HOOLDUSJUHISED**

Lakitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja pesukindluse 2 nädala jooksul. Sel perioodil tuleb tugevamat koormust ja pesemist vältida. Kuivanud pinda saab puhastada niiske lapi või mopiga. Kasuta neutraalset pesuainet. Väga määrduvad pindade puhastamiseks võib kasutada kergelt leeliselist universaalpesuainet.

## **LADUSTAMINE**

Ladustamisaeg avamata anumates üle +1°C: 1 aasta. Ei tohi jäätuda.

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---