
TOOTEKIRJELDUS 2298

1 01.10.2018

TOPAZ 55
POOLLÄIKIV PARKETILAKK

VÄRVITÜÜP

Vesialuseline ühekomponentne parketilakk parkett-puitpõrandatele kodustes ja ühiskondlikes tingimustes. Hea kulumiskindlusega. Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

KASUTAMINE

Tootele on omistatud Soome 'võtmelipu' sümbol.

TOPAZ 55 sobib rulliga kandmiseks parkett- ja puitpõrandatele. Ei sobi teemantmänni ja keemiliselt töödeldud puidu (nt suitsutam) lakkimiseks.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 29 mahu%

LENDUVAD

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.

ORGAANILISED**ÜHENDID****(LOÜ)****PRAKILINE KULU**Üks kiht lakirulliga 8-10 m²/l

Üks kiht teraslakilabidaga

(hoolduslakkimine) 25 m²/l**TIHEDUS**

Ca 1,0 g/ml

KUIVAMISAEG +20°C,**ÕHU SUHTELINE****NIISKUS 50%****-teraslabidaga**

15-30 min

-flotex-, vilt- ja

2-3 h

mohäärlabidaga**-kannatab kerget**

1-2 päeva

liikumist

Kuivamisprotsess aeglustub jahedas ja/või niiskes.

LAHUSTI

Vesi.

TÖÖVAHENDITE PESU

Pese töövahendid vahetult pärast tööd vee ja RENZA BRUSH pintslipesuainega.

LÄIGE

Poolläikiv.

VÄRVITÖONID

Värvitu.

PAKENDID

Värvitu: 5 L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS JA LAKKIMINE

Puidu pind peab olema kuiv, korralikult lihvitud, puhastatud tolmust ja mustusest.

Töötlemata ja puhtaks lihvitud pinnad: Täida praod GAP- parketikitiga. Krundi pind Teknose kruntlakiga vastavalt juhistele. Vajadusel töötle esimest kihti nr 150 liivapaberi või lihvimisvõrguga. Kanna pinnale piki puusüüd 2-3 kihti TOPAZ parketilakki. Kihtide vahel peab olema kuivamisaega vähemalt 2 tundi, kuid parem on jätkata järmisel päeval. Tehaselakitud või lakitud põrandad (hoolduslakkimine): Puhasta põrand täielikult. Vahelihvi õrnalt 100-150 liivapaberiga. Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga ja pühi üle niiske lapiga. Kanna pinnale esimene kiht TOPAZ teraslabidaga, seejärel 1-2 kihti. NB! kui põrandat on hooldatud vahadega, veendu laki sobivuses konsulteerides tootjaga. Kui põrandat on eelnevalt õlitatud, lakitud uretaan- või alküüdlakkidega, tuleb põrand enne lakkimist puhta puiduni lihvida.

Ebaühtlased põrandad tuleb lakkida pintsliga järgnevalt: Kanna puhtale puitpinnale esimene õhuke kiht. Pärast kihi kuivamist vahelihvi õrnalt 100-150 liivapaberiga. Pärast hoolikat puhastamist kanna pinnale veel kaks kihti. Veendu, et enne järgmise kihi lisamist oleks eelmine täielikult kuivanud. Enne kasutamist sega lakk alati läbi. Mõned kummivaibad ja mittelibisevad materjalid võivad sisaldada plastifikaatoreid, mis põhjustavad püsivaid kahjustusi lakkide ja õlide pindadele ja värvitoonile. Lakitav pind peab olema kuiv.

LAKKIMISTINGIMUSED

Puidu niiskus peab olema 7+-2 massi%.

Õhu, pinna ja laki temperatuur peab olema +18 ... 24°C ja õhu suhteline niiskus 40-60% lakkimise ja kuivamise ajal.

HOOLDUSJUHISED

Lakitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja pesukindluse 2 nädala jooksul. Sel perioodil tuleb tugevamat koormust ja pesemist vältida. Kuivanud pinda saab puhastada niiske lapi või mopiga. Kasuta neutraalset pesuainet. Väga määrduvad pindade puhastamiseks võib kasutada kergelt leeliselisest universaalpesuainet.

LADUSTAMINE

Ladustamisaeg avamata anumates üle +1°C: 1 aasta. Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusel. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
