
TOOTEKIRJELDUS 2309

1 01.10.2018

SAFIR 55**POOLLÄIKIV LAKK PUITPÕRANDATELE**

VÄRVITÜÜP

Vesialuseline ühekomponentne lakk laud- ja puitpõrandatele

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

Tootele on omistatud Soome 'võtmelipu' sümbol.

KASUTAMINE

SAFIR 55 sobib pintsliga kandmiseks laud- ja puitpõrandatele ning -treppidele. Ei sobi teemantmänni ja keemiliselt töödeldud puidu (nt suitsutamm) lakkimiseks.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 30 mahu%

LENDUVAD

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.

ORGAANILISED**ÜHENDID****(LOÜ)****PRAKTILINE KULU**Üks kiht pintsliga 10-14 m²/l**TIHEDUS**

Ca 1,0 g/ml

KUIVAMISAEG +20°C,**ÕHU SUHTELINE****NIISKUS 50%****-teraslabidaga**

15-30 min

-flotex-, vilt- ja

Ca 2 h

mohäärلابidaga**-kannatab kergelt**

1-2 päeva

liikumist

Kuivamisprotsess aeglustub jahedas ja/või niiskes.

LAHUSTI

Vesi.

TÖÖVAHENDITE PESU

Pese töövahendid vahetult pärast tööd vee ja RENZA BRUSH pintslipesuainega.

LÄIGE

Poolläikiv.

VÄRVITONID

Värvitu.

PAKENDID

Värvitu: 1 L, 5 L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS JA LAKKIMINE

Puidu pind peab olema kuiv, korralikult lihvitud, puhastatud tolmust ja mustusest.

Kasutamine ilma kruntlakita:

Vala lakk põrandale uksest kaugema seina ääres ning alusta lakkimist piki puusüüd. Laki aeglaselt ja pikkade tõmmetega vältides ringikujulisi liigutusi. Laki peatusteta ja 1-2 lauda korraga alustades seina äärest. Lõpeta ukseava juures. Vala laki ülejääk eraldi anumasse. Lase lakil kuivada vähemalt 2 tundi. Lihvi põrand õrnalt 100-150 liivapaberiga või silu metalliibiga. Eemalda tolmuimejaga lihvimistolm ja pühi põrand niiske lapiga. Korda lakkimist 1-2 korda.

Kasutamine koos kruntlakiga:

Krundi pinnad Teknose vesialuselise kruntlakiga vastavalt juhistele.

Vajadusel vahelihvi pärast esimest krundikihti 150 liivapaberi või lihvõrguga. Kanna pinnale 2-3 kihti SAFIR lakki piki puusüüd.

Kuivamisaeg kahe kihi vahel peab olema vähemalt 2 tundi, parem on üle lakkida järgmisel päeval.

Eelnevalt lakitud põrandad:

Puhasta põrand täielikult. Lihvi põrand 100-150 liivapaberiga. Eemalda lihvimistolm. Kanna pinnale pintsliga 1-2 kihti lakki. NB! Kui põrand on varem töödeldud õli, uretaan- või alküüdlakiga, tuleb enne lakkimist põrand lihvida kuni puhta puiduni.

Veendu, et enne järgmise kihi lisamist oleks eelmine täielikult kuivanud. Enne kasutamist sega lakk alati läbi.

Mõned kummivaibad ja mittelibisevad materjalid võivad sisaldada plastifikaatoreid, mis põhjustavad püsivaid kahjustusi lakkide ja õlide pindadele ja värvitoonile.

Lakitav pind peab olema kuiv.

LAKKIMISTINGIMUSED

Puidu niiskus peab olema 7+-2 massi%.

Õhu, pinna ja laki temperatuur peab olema +18 ... 24°C ja õhu suhteline niiskus 40-60% lakkimise ja kuivamise ajal.

HOOLDUSJUHISED

Lakitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja pesukindluse 2 nädala jooksul. Sel perioodil tuleb tugevamat koormust ja pesemist vältida. Kuivanud pinda saab puhastada niiske lapi või mopiga. Kasuta neutraalset pesuainet. Väga määrdunud pindade puhastamiseks võib kasutada kergelt leeliselist universaalpesuainet.

LADUSTAMINE

Ladustamisaeg avamata anumates üle +1°C: 1 aasta. Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
