

**TOOTEKIRJELDUS 2302**

1 01.10.2018

KALLE PRO 20**POOLMATT PARKETILAKK****VÄRVITÜÜP**

Vesialuseline kahekomponentne polüuretaanparketilakk.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

KASUTAMINE

Toode omab 'võtmelipu' sümbolit, mis viitab Soome algupärale.

KALLE PRO 20 sobib flotex-, vilt- ja mohäärlakilabidaga parkett- ja

puitpõrandate lakkimiseks. Mõeldud suure kulumiskoormusega

põrandatele, nt spordihallidesse ja ühiskondlikesse ruumidesse.

Täidab DIN 18032-2 ja EN 14904 nõudeid spordihallide kohta.

Ei sobi teemantmännile ega keemiliselt töödeldud puidule, nt

suitsutamm.

**TEHNILISED ANDMED
SEGAMISSUHE**

Baas 9 mahuosa

Kõvendi 1 mahuosa

6 h

**KASUTUSAEG – POT
LIFE, +23°C****KUIVAINESISALDUS**

Ca 25 mahu%

LENDUVAD

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.

ORGAANILISED**ÜHENDID****(LOÜ)****PRAKILINE KULU**Üks kiht viltlakilabidaga 10-12 m²/l

Üks kiht teraslakilabidaga

(hoolduslakkimine) 25 m²/l

Ca 1,0 g/ml

TIHEDUS**KUIVAMISAEG +20°C,****ÕHU SUHTELINE****NIISKUS 50%**

-teraslabidaga

15-30 min

-flotex-, vilt- ja

2-4 h

mohäärlabidaga

-kannatab kerget

1-2 päeva

liikumist

Kuivamisprotsess aeglustub jahedas ja/või niiskes.

LAHUSTI

Vesi.

TÖÖVAHENDITE PESU

Pese töövahendid vahetult pärast tööd vee ja RENZA BRUSH

pintslipesuainega.

LÄIGE

Poolmatt.

VÄRVITÜÜP

Värvitu.

PAKENDID

Lakk (baas): 4,5L, kõvendi: 0,5L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS JA LAKKIMINE

Puidu pind peab olema kuiv, korralikult lihvitud, puhastatud tolmust ja mustusest.

Töötlemata ja puhtaks lihvitud pinnad:

Täida praod GAP- parketikitiga. Krundi pind Teknose kruntlakiga vastavalt juhistele. Vajadusel töötle esimest kihti nr 150 liivapaberi või lihvimisvõrguga. Sega kokku KALLE PRO kõvendi ja KALLE PRO lakk. Vala kõvendi lakianumasse. Raputa anum korralikult vähemalt 30 sekundit. Lase lakil aereeruda 5-10 minutit. Kanna pinnale flotexlabidaga piki puusüüd 2-3 kihti KALLE PRO parketilakki. Mitte sulgeda lakianumat pärast kõvendi lisamist! (Kõvendi ja laki reaktsiooni tulemusena eraldub väike kogus gaasi (süsinikdioksiidi)).

Tehaselakitud või lakitud põrandad (hoolduslakkimine):

Puhasta põrand täielikult. Vahelihvi õrnalt 100-150 liivapaberiga.

Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga ja pühi üle niiske lapiga. Kanna pinnale esimene kiht KALLE PRO lakki teraslabidaga ja järgnevad 1-2 kihti viltlabidaga. NB! kui põrandat on hooldatud vahadega, veendu laki sobivuses konsulteerides tootjaga. Kui põrandat on eelnevalt õlitatud, lakitud uretaan- või alküüdlakkidega, tuleb põrand enne lakkimist paljaks lihvida.

Kui teist kihti ei lakita 48 tunni jooksul, tuleb teha kerge vahelihv.

Veendu, et eelmine lakikiht oleks enne uue kandmist täielikult kuivanud.

Alati tuleb lakki enne kasutamist segada.

Joonte värvimine:

Spordisaalide põrandatel võib kasutada joonte värvimiseks

SUPERLATEKSIT. Jooned värvitakse lakikihtide vahele. Jooni võib värvida ka kruntlakile. Kontrolli joonevärvi ja laki omavahelist sobivust.

NB! Mõned kummivaibad ja libisemist takistavad materjalid võivad sisaldada pinnakihti ja -värvitooni pöördumatult kahjustavaid plastifikaatoreid.

Lakitav pind peab olema kuiv.

LAKKIMISTINGIMUSED

Puidu niiskus peab olema 7+-2 massi%.

Õhu, pinna ja laki temperatuur peab olema +18 ... 24°C ja õhu suhteline niiskus 40-60% lakkimise ja kuivamise ajal.

HOOLDUSJUHISED

Lakitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja pesukindluse 2 nädala jooksul. Sel perioodil tuleb tugevamat koormust ja pesemist vältida. Kuivanud pinda saab puhastada niiske lapi või mopiga. Kasuta neutraalset pesuainet. Väga määrduvad pindade puhastamiseks võib kasutada kergelt leeliselist universaalpesuainet.

LADUSTAMINE

Ladustamisaeg avamata anumates üle +1°C: 1 aasta. Ei tohi jäätuda.