

TOOTEKIRJELDUS 2308

1 01.10.2018

KALLE PRO 55

POOLLÄIKIV PARKETILAKK

VÄRVITÜÜP

Vesialuseline kahekomponentne polüuretaanparketilakk.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

KASUTAMINE

Toode omab 'võtmelipu' sümbolit, mis viitab Soome algupärale.

KALLE PRO 55 sobib flotex-, vilt- ja mohäärilakilabidaga parkett- ja puitpõrandate lakkimiseks. Mõeldud suure kulumiskoormusega põrandatele, nt spordihallidesse ja ühiskondlikesse ruumidesse.

Täidab DIN 18032-2 ja EN 14904 nõudeid spordihallide kohta.

Ei sobi teemantmännile ega keemiliselt töödeldud puidule, nt suitsutamm.

**TEHNILISED ANDMED
SEGAMISSUHE**

Baas 9 mahuosa

Kõvendi 1 mahuosa

**KASUTUSAEG – POT
LIFE, +23°C**

6 h

**KUIVAINESISALDUS
LENDUVAD**

Ca 25 mahu%

**ORGAANILISED
ÜHENDID**

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.

(LOÜ)**PRAKTILINE KULU**Üks kiht viltlakilabidaga 10-12 m²/l

Üks kiht teraslakilabidaga

(hoolduslakkimine) 25 m²/l**TIHEDUS**

Ca 1,0 g/ml

**KUIVAMISAEG +20°C,
ÕHU SUHTELINE****NIISKUS 50%****-teraslabidaga**

15-30 min

-flotex-, vilt- ja

2-4 h

mohäärilabidaga**-kannatab kergelt**

1-2 päeva

liikumist

Kuivamisprotsess aeglustub jahedas ja/või niiskes.

LAHUSTI

Vesi.

TÖÖVAHENDITE PESU

Pese töövahendid vahetult pärast tööd vee ja RENZA BRUSH pintslipesuainega.

LÄIGE

Poolläikiv.

VÄRVITÜÜP

Värvitu.

PAKENDID

Lakk (baas): 4,5L, kõvendi: 0,5L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS JA LAKKIMINE

Puidu pind peab olema kuiv, korralikult lihvitud, puhastatud tolmust ja mustusest.

Töötlemata ja puhtaks lihvitud pinnad:

Täida praod GAP- parketikitiga. Krundi pind Teknose kruntlakiga vastavalt juhistele. Vajadusel töötle esimest kihti nr 150 liivapaberi või lihvimisvõrguga. Sega kokku KALLE PRO kõvendi ja KALLE PRO lakk. Vala kõvendi lakianumasse. Raputa anumad korralikult vähemalt 30 sekundit. Lase lakil aereeruda 5-10 minutit. Kanna pinnale flotexlabidaga piki puusüüd 2-3 kihti KALLE PRO parketilakki. Mitte sulgeda lakianumat pärast kõvendi lisamist! (Kõvendi ja laki reaktsiooni tulemusena eraldub väike kogus gaasi (süsinikdioksiidi)).

Tehaselakitud või lakitud põrandad (hoolduslakkimine):

Puhasta põrand täielikult. Vahelihvi õrnalt 100-150 liivapaberiga.

Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga ja pühi üle niiske lapiga. Kanna pinnale esimene kiht KALLE PRO lakki teraslabidaga ja järgnevad 1-2 kihti viltlabidaga. NB! kui põrandat on hooldatud vahadega, veendu laki sobivuses konsulteerides tootjaga. Kui põrandat on eelnevalt õlitatud, lakitud uretaan- või alküüdlakkidega, tuleb põrand enne lakkimist paljaks lihvida.

Kui teist kihti ei lakita 48 tunni jooksul, tuleb teha kerge vahelihv.

Veendu, et eelmine lakikiht oleks enne uue kandmist täielikult kuivanud.

Alati tuleb lakki enne kasutamist segada.

Joonte värvimine:

Spordisaalide põrandatel võib kasutada joonte värvimiseks

SUPERLATEKSIT. Jooned värvitakse lakikihtide vahele. Jooni võib värvida

ka kruntlakile. Kontrolli joonevärvi ja laki omavahelist sobivust.

NB! Mõned kummivaibad ja libisemist takistavad materjalid võivad

sisaldada pinnakihti ja -värvitooni pöördumatult kahjustavaid

plastifikaatoreid.

Lakitav pind peab olema kuiv.

LAKKIMISTINGIMUSED

Puidu niiskus peab olema 7+-2 massi%.

Õhu, pinna ja laki temperatuur peab olema +18 ... 24°C ja õhu suhteline niiskus 40-60% lakkimise ja kuivamise ajal.

HOOLDUSJUHISED

Lakitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja pesukindluse 2 nädala jooksul.

Sel perioodil tuleb tugevamat koormust ja pesemist vältida. Kuivanud

pinda saab puhastada niiske lapi või mopiga. Kasuta neutraalset

pesuainet. Väga määrduvad pindade puhastamiseks võib kasutada

kergelt leeliselist universaalpesuainet.

LADUSTAMINE

Ladustamisaeg avamata anumates üle +1°C: 1 aasta. Ei tohi jäätuda.