
TOOTEKIRJELDUS 2301
1.10.2018

TOTAL
PARKETIKRUNTLAKK

TOOTE TÜÜP Vesialuseline kruntlakk heade täiteomadustega.
Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.
Tootele on omistatud Soome 'Avainlippu'-märgis

KASUTAMINE TOTAL sobib parkett- ja puitpõrandate kruntlakkimiseks teraslabidaga.
Pinnalakina kasutatakse Teknos OY parketilakke.

TEHNILISED ANDMED

KUIVAINESISALDUS Ca 34 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l

KULU Ühekordselt teraslabidaga: ca 20-25 m²/l
Kolmekordselt teraslabidaga: ca 10 m²/l

TIHEDUS Ca 1,0 g/ml

KUIVAMISAEG +23C, RH 50% -teraslabidakiht 30-60 min
Kuivamine aeglustub niiskes ja/või jahedas.

LAHUSTI JA TÖÖVAHENDITE PESU Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist vee ja RENSA BRUSH pintslipesuvahendiga.

VÄRVITONID Värvitu.

PAKENDID 5 L, 10 L

OHUTUSTEAVE Vt ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS JA LAKKIMINE

Karesta puitpind hoolikalt liivapaberiga 100 või peenemaga. Kiti praod GAP parketikitiga ja lihvi siledaks. Lihvimise järel kanna TOTAL puitpinnale roostevaba teraslabidaga. Veendu, et lakk on kuivanud ja vahelihvi vajadusel lihvvõrguga või liivapaberiga 120. Kanna pinnale veel kaks kihti TOTAL kruntlakki. Kruntlakkimise järel laki pind Teknos OY vesialuselise parketilakiga. Vesialuseline kruntlakk põhjustab puidupinna tursumist. Kui lõppviimistlus peab olema täiesti sile, tehke pärast esimest pinnalakikihti kerge vahelihv. Pinnalakkida tohib alles pärast kruntlaki täielikku kuivamist.

LAKKIMISTINGIMUSED

Lakitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus peab olema 7+-2 massi%. Lakkimise ja laki kuivamise peab õhu, pinna ja laki temperatuur olema +18 - +24°C ning suhteline õhuniiskus 40 – 60%.

LISAINFO

Säilivusaeg avamata pakendis üle +1⁰ C temperatuuril on 1 aasta.
EI TOHI JÄÄTUDA

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
