
TOOTEKIRJELDUS 2296

1.10.2018

FORME**PARKETIKRUNTLAKK**

TOOTE TÜÜP

Vesialuseline kruntlakk.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

Tootele on omistatud Soome 'Avainlippu'-märgis

KASUTAMINE

FORME sobib parkett- ja puitpõrandate kruntlakkimiseks kõikide lakkimismeetoditega. Pinnalakina kasutatakse Teknos OY parketilakke.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 31 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l

ÜHENDID**(LOÜ)****KULU**Ühekordselt teraslabidaga: ca 25 m²/lKolmekordselt teraslabidaga: 10-12 m²/lÜhekordselt viltlabidaga, lakipintsliga või -rulliga: ca 10 m²/l**TIHEDUS**

Ca 1,0 g/ml

KUIVAMISAEG +23C, RH 50%

-teraslabidakiht 30-60 min

Viltlabida-, lakipintsl- või -rullikiht 2 h

LAHUSTI JA TÖÖVAHENDITE

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist vee ja RENSA BRUSH pintslipesuvahendiga.

PESU**VÄRVITONID**

Värvitu.

PAKENDID

5 L

OHUTUSTEAVE

Vt ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS JA LAKKIMINE

Karesta puitpind hoolikalt liivapaberiga 100 või peenemaga. Kiti praod GAP parketikitiga ja lihvi siledaks. Lihvimise järel kanna FORME puitpinna teraslabidaga, viltlabidaga, lakipintsli või -harjaga.

Teraslabida puhul 3-4 kihti. Vahelihvi vajadusel lihvvõrguga või liivapaberiga 120.

Viltlabida, lakipintsli või -harja puhul kanna pinnale üks kiht. Vahelihvi lihvvõrguga või liivapaberiga 120. vahelihvi järel kanna pinnale üks teraslabidakiht.

Kruntlakkimise järel laki pind Teknos OY vesialuselise parketilakiga.

Vesialuseline kruntlakk põhjustab puidu kerget kleepumist. Kui lõppviimistlus peab olema täiesti sile, tehke pärast esimest pinnalakikihti kerge vahelihv.

Pinnalakkida tohib alles pärast kruntlaki täielikku kuivamist.

LAKKIMISTINGIMUSED

Lakitav pind peab olema kuiv.

Puidu niiskus peab olema 7+-2 massi%.

Lakkimise ja laki kuivamise peab õhu, pinna ja laki temperatuur olema +18 - +24°C ning suhteline õhuniiskus 40 – 60%.

LISAINFO

Säilivusaeg avamata pakendis üle +1⁰ C temperatuuril on 1 aasta.

EI TOHI JÄÄTUDA

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusel. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
