
TOOTEKIRJELDUS 2305

1 01.10.2018

NATURE MATT**PUITPÕRANDATE PINNAKATE**

VÄRVITÜÜP

Vesialuseline ühekomponentne pinnakate puitpõrandatele.

Tootele on omistatud Soome 'võtmelipu' sümbol.

KASUTAMINE

NATURE MATT sobib rulliga kandmiseks parkett- ja puitpõrandatele kodu- ja ühiskondlikes tingimustes. Moodustab väga vastupidava pinnakihi. Ei sobi teemantmänni ega keemiliselt töödeldud puidu (nt suitsutamm) lakkimiseks.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 28 mahu%

LENDUVAD

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.

ORGAANILISED**ÜHENDID****(LOÜ)****PRAKTILINE KULU**Üks kiht lakirulliga 6-8 m²/l

Üks kiht teraslakilabidaga

(hoolduslakkimine) 25 m²/l**TIHEDUS**

Ca 1,0 g/ml

KUIVAMISAEG +20°C,**ÕHU SUHTELINE****NIISKUS 50%****-teraslabidaga**

30-60 min

-rulliga

2-4 h

-kannatab kerget

1-2 päeva

liikumist

Kuivamisprotsess aeglustub jahedas ja/või niiskes.

LAHUSTI

Vesi.

TÖÖVAHENDITE PESU

Pese töövahendid vahetult pärast tööd vee ja RENZA BRUSH pintslipesuainega.

LÄIGE

Täismatt.

VÄRVITONID

Värvitu.

PAKENDID

Värvitu: 5 L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS JA LAKKIMINE

Puidu pind peab olema kuiv, korralikult lihvitud, puhastatud tolmust ja mustusest.

Töötlemata ja puhtaks lihvitud pinnad: Täida praod GAP- parketikitiga. Krundi pind Teknose kruntlakiga vastavalt juhistele. Kanna pinnale piki puusüüd 1-2 kihti NATURE MATTi.

Töötlemine ainult NATURE MATT pinnakattega:

Kanna rulliga lihvitud puitpinnale 1 kiht. Vahelihvi 100-150 liivapaberi või lihvõrguga ning kanna peale teine kiht. Veendu, et mõlemad kihid imenduksid ühtlaselt.

Tehaselakitud või lakitud põrandad (hoolduslakkimine):

Puhasta põrand täielikult. Vahelihvi õrnalt 100-150 liivapaberiga.

Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga ja pühi üle niiske lapiga. Kanna pinnale teraslabidaga esimene kiht ning pärast rulliga 1-2 kihti.

Ebaselgetes situatsioonides tee testlakkimine, et veenduda laki nakkes pinnale. Kui põrandat on eelnevalt töödeldud õli, uretaan- või alküüdlakiga, tuleb põrand puhtaks lihvida kuni puiduni.

Pindade parandamine:

NATURE MATIGA töödeldud pindade taastamiseks tuleb esmalt vigastused ja kriimustused õrnalt lihvida liivapaberiga 150. Seejärel kanda paranduskohtadele piki puusüüd NATURE MATT. Väikeste pindade parandamiseks võib kasutada vahtkummrulli.

Enne järgmise kihi lakkimist veendu, et eelmine oleks täielikult kuivanud.

Mõned kummivaibad ja mittelibisevad materjalid võivad sisaldada plastifikaatoreid, mis põhjustavad püsivaid kahjustusi lakkide ja õlide pindadele ja värvitoonile.

Lakitav pind peab olema kuiv.

LAKKIMISTINGIMUSED

Puidu niiskus peab olema 7+-2 massi%.

Õhu, pinna ja laki temperatuur peab olema +18 ... 24°C ja õhu suhteline niiskus 40-60% lakkimise ja kuivamise ajal.

HOOLDUSJUHISED

Lakitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja pesukindluse 2 nädala jooksul. Sel perioodil tuleb tugevamat koormust ja pesemist vältida. Kuivanud pinda saab puhastada niiske lapi või mopiga. Kasuta neutraalset pesuainet. Väga määrdunud pindade puhastamiseks võib kasutada kergelt leeliselist universaalpesuainet.

LADUSTAMINE

Ladustamisaeg avamata anumates üle +1°C: 1 aasta. Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
