
VÄRVITÜÜP	UV-töötuse krunt.
KASUTAMINE	Liistude pinnatöötlus.
ERIOMADUSED	UVILUX BOX PUTTY on töötatud välja krundina ja sellel on väga head lihvimisomadused. Võib kasutada nii pigmendiga toonitud kui ka läbipaistvates lakkimissüsteemides, kuna tootel on erilised täitmis- ja puidu märgumisomadused.

TEHNILISED ANDMED

Tihedus	1,69 kg/l
Kuivaine mass	100 %
Kogu kuivaine mass	Ca 1691 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	Vt ohutuskaarti.
Säilitamine	Mitte hoida temperatuuridel üle +40 °C. Mitte hoida otsese päikesevalguse käes. Värv ei tohi jääda. Säilivusaeg on märgitud etiketil. Säilitada hermeetiliselt suletud mahutis.
Pealekandmine	„Box Putty“ vahend.
Kuivatamisviis	UV-valgus.

KASUTUSJUHEND

Pealekandmine	Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Kuivamisajad	Ca 5 m/min lambi kohta (80 W/cm)
Puhastamine	Vajaduse korral võib rulli puhastada tootega TEKNOSOLV 1129.

TÖÖTERVISHOID	Vt ohutuskaarti.
----------------------	------------------

LISATEAVE	Krunt sisaldab reaktiivset akrülaati. Krunt on ärritav nahale ja silma sattumise korral. Seetõttu on soovitatav kanda kaitsekindaid ja kaitseprille. Eemaldage koheselt tootega saastunud riided. Pihustamist ei soovitata, kuna pihustuspritsmed suurendavad terviseohte.
------------------	--

**KASUTUSJUHEND
DUAL-CURE**

Täiendava sügavuse saavutamiseks võib lisada toodet HARDENER 7226-00 suhtega 0:1 1456-12: 7226-00.

See tähendab, et toote töötlus põhineb keemilisele reaktsioonile ja UV-kiirgusele (topelttöötlus). Toode ei saavuta oma ettenähtud omadusi ilma UV-kiirguseta.

Keemiline töötlus algab kohe pärast kahe komponendi segamist, mistõttu toote viskoossus suureneb aja jooksul ja toode tuleb lugeda kõlbmatuks pärast 8 tunni möödumist, kui sellele ei lisata värskelt segatud materjali.

Seetõttu on oluline, et täiteseade puhastatakse pärast iga 8-tunnist töövahetust. Töödeldud materjali saab eemaldada mehaaniliselt, mis võib kahjustada täitemasinat.

HARDENER 7226-00 on tundlik niiskuse suhtes ja see reageerib veeauruga vahu tekkimise korral. Seetõttu soovitatakse hoida tööruumi õhuniiskuse tase alla 60% RH juuresning kasutada vaid kuiva puitmööblit niiskussisaldusega alla 10 %.

Kõrge õhu- ja/või niiskussisaldus puidus võib põhjustada vahu või õhumullide tekkimist.

Segamisvahekord:	10 : 1 kaalu järgi
1456-12: 7226-00	6 : 1 mahu järgi
Kasutusaeg:	8 tundi

Töövahendite puhastamine: TEKNOSOLV 1129, vajaduse korral mehaaniline puhastamine.

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com.
