
VÄRVITÜÜP	Kahekomponentne happekõvenev pinnavärv.
KASUTAMINE	Mööbli ja teiste puitpindade tööstuslikuks katmiseks. Ainult sisekasutuseks.
ERIOMADUSED	Head täiteomadused ning kriimukindel pind. Väga hea kemikaalitaluvus. Ei sisalda aroomaatseid lahusteid.

TEHNILISED ANDMED

Tihedus	Ca 0,99-1,24 kg/l olenevalt toonist
Kuivaine	Ca 64-72 massi% olenevalt toonist Ca 57-60 mahu% olenevalt toonist
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	Vt ohutuskaarti.
Säilitamine	Säilivusaeg on märgitud etiketil. Säilitada hermeetiliselt suletud mahutis.
Värvitoon	Saadaval erinevates toonides. Alusvärvid läikeastmetega 20, 25 ja 50, mis on toonitavad TEKNOTINT-toonimissüsteemis.
Segamisvahekord	10 massi% TEKNOCOAT HARDENER 1399-12 15 mahu%
Kasutusaeg	Üks päev vedeldatuna 20 s DIN-cup 4, /20 °C. Kõvendaja üleannustamine võib põhjustada heledate toonide värvikaotust.
Süsteemi viimistlus	Kruntimine happekõveneva krundiga TEKNOCOAT PRIMER 1603 või UV-krundiga. Maksimaalne soovituslik kihtide paksus 3 x 120 g/m ² .

KASUTUSJUHEND

Pealekandmine	Pihustamine.												
Kõvendi	TEKNOCOAT HARDENER 1399-12												
Lahusti	1633-02, -03: TEKNOSOLV 1135-93 või TEKNOSOLV 1135-95, läikeaste 30-35 Viskoossus 18-20 s DIN-cup 4 / 20 °C 1633-02, -03: TEKNOSOLV 1181-11 või TEKNOSOLV 1182-11, läikeaste 20-25 Viskoossus 18-20 s DIN-cup 4 / 20 °C 1633-09: TEKNOSOLV 1135-91 Viskoossus 18-20 s DIN-cup 4 / 20 °C 1633-20: TEKNOSOLV 1135-95 või TEKNOSOLV 1181-11/TEKNOSOLV 1182-11 Viskoossus 18-20 s DIN-cup 4 / 20 °C												
Kuivamisajad	<table><thead><tr><th></th><th><u>20 °C.</u></th><th><u>50 °C.</u></th><th><u>70 °C.</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Kuiv lihvimiseks</td><td>8-10 tundi</td><td>50 min</td><td>25 min</td></tr><tr><td>Ladustamine</td><td>12-16 tundi</td><td>1,5 tundi</td><td>40 min</td></tr></tbody></table>		<u>20 °C.</u>	<u>50 °C.</u>	<u>70 °C.</u>	Kuiv lihvimiseks	8-10 tundi	50 min	25 min	Ladustamine	12-16 tundi	1,5 tundi	40 min
	<u>20 °C.</u>	<u>50 °C.</u>	<u>70 °C.</u>										
Kuiv lihvimiseks	8-10 tundi	50 min	25 min										
Ladustamine	12-16 tundi	1,5 tundi	40 min										

Kuivamisaegade aluseks on 100 g märja pinnavärvi peale kandmine 1 m² suurusele alale. Pärast sundkuivatamist tuleb esemed jahutada temperatuurile 30 °C enne nende virnastamist.

TÖÖTERVISHOID	Vt ohutuskaarti.
----------------------	------------------

LISATEAVE

Täielik läikesüsteem:

1 x TEKNOCOAT PRIMER 1603-11
Lihvimine 320se paberiga
1 x TEKNOCOAT 1633
Lihvimine 400se paberiga
1 x TEKNOCOAT 1633
Lihvimine 600se paberiga
Lihvimine 800se paberiga
Pind peab olema täiesti sile
1 x TEKNOCOAT 1633-09

Võib uuesti peale kanda vähemalt 24 tundi pärast iga pealekandmist.

Värv tuleb hästi segada enne ja pärast kõvendi lisamist.

Ei tohi kanda peale ega jätta kuivama temperatuuridel alla 18 °C.

Ei tohi kanda peale ega jätta kuivama tingimustes, kus ruumi suhteline õhuniiskus on üle 70 %.

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektiide põhjustatud kahjustusi. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com.
