
| | |
|--------------------|--|
| VÄRVITÜÜP | Ühekomponendiline happega töötlemise jaoks mõeldud läbipaistev lakk. |
| KASUTAMINE | Igat tüüpi puidule ja kiudplaatidele. Ainult sisekasutuseks. |
| ERIOMADUSED | Madala formaldehüüdi heitega. Kiiresti kuivav ja heade lihvimisomadustega. |

TEHNILISED ANDMED

| | |
|--|---|
| Läikeaste (60°) | 5-80 |
| Viskoossus tarnimisel | 40-45 s, DIN-cup 4. |
| Tihedus | 0,94-098 kg/l |
| Kuivaine | Ca 33 % kuivaine mass Ca 25 % kuivaine maht |
| Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) | Vt ohutuskaarti. |
| Säilitamine | Säilivusaeg on märgitud etiketil. |
| Süsteemi viimistlus | Võib kasutada nii krundi kui ka viimistlusvahendina. Soovitav pealekandmise kogus, 2 x 80-100 g/m ² . |

DIRECTIONS FOR USE

| | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------|
| Pealekandmine | Tavaline, surve-, automaatne ja elektrostaatiline pihustamine. Kardinatüüpi pinnakatmine. Kastmismeetodil. | | |
| Kuivamisajad | | <u>20 °C</u> | <u>50 °C</u> |
| | Tolmukuiv | 1-2 tundi | 30 min |
| | Ladustamine | 12 tundi | 1-2 tundi |
| Lahusti | TEKNOSOLV 1135-93. | | |
| Puhastamine | TEKNOSOLV 1135-93. | | |
| TÖÖTERVISHOID | Vt ohutuskaarti. | | |