
VÄRVITÜÜP	Ühekomponendiline läbipaistev lakk.
KASUTAMINE	Igat tüüpi puidule ja kiudplaatidele. Sobib kasutamiseks värvimisliinidel. Ainult sisekasutuseks.
ERIOMADUSED	Kiiresti kuivav. Väga hea pinnatugevus.. Hea katvus. No aromatics. Ei erita formaldehüüdi.

TEHNILISED ANDMED

Läikeaste (60°)	5-80
Viskoossus tarnimisel	50-55 s, DIN-cup 4, 20 °C
Tihedus	0,92-0,96 kg/l
Kuivaine	Ca 26 % kuivaine mass Ca 19 % kuivaine maht
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	Vt ohutuskaarti.
Säilitamine	Säilivusaeg on märgitud etiketil.
Süsteemi viimistlus	Võib kasutada nii krundi kui ka viimistlusvahendina. Soovitav pealekandmise kogus: 2 x 80-150 g/m ² .

KASUTUSJUHEND

Pealekandmine	Tavaline, surve- ja automaatne pihustus. Kardinatüüpi pinnakatmine.		
Kuivamisajad		<u>20 °C</u>	<u>50 °C</u>
	Tolmukuiv	60 min	30 min
	Ladustamine	2 tundi	1 tund
Lahusti	TEKNOSOLV 1135-93.		
Puhastamine	TEKNOSOLV 1135-93.		
TÖÖTERVISHOID	Vt ohutuskaarti.		
