
VÄRVITÜÜP	TEKNOCOAT AQUA 2550 on vesilahuseline akrüülaluseline pealiskiht. Toode kuulub ehitusmaterjalide keskkonnasaastatuse klassi M1.
KASUTAMINE	Puitlatid, -paneelid ja puidust siseruumide uksed. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.
ERIOMADUSED	TEKNOCOAT AQUA 2550 viimistluskiht tekitab tugeva pinnakihi, mis on vastupidav kriimustustele.

TEHNILISED ANDMED

Kuivaine maht	2550-01: ca 32 mahu% 2550-02: ca 32 mahu% 2550-04: ca 32 mahu%
Kogu kuivaine mass	2550-01: ca 510 g/l 2550-02: ca 510 g/l 2550-04: ca 500 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	Ca 50 g/l
Teoreetiline kulu	10 m ² /l (märg kiht 100 µm, kuiv kiht 30 µm).
Kuivamisaeg +23 °C/50 % RH (sile pind 120 µm)	
- tolmu kuiv	30 min möödudes
- puudutuskuiv	40 min möödudes
	Kuivamisajad on suhtelised, sõltuvalt puidu omadustest ja kuivamistingimustest.
Pealevärvitav	2 tundi möödudes
	Lakikihi paksus ja kuivamisajal õhu suhtelise niiskuse tõus pikendavad kuivamist.
Lahusti	Vesi
Puhastamine	Vesi
Läikeaste	2550-01: matt 2550-02: poolmatt, ca 20 2550-04: poolläikiv, ca 40
Värvitoon	Valge. Teised värvitoonid kokkuleppel. Variant 02: baas 1 toonimine on piiratud.

KASUTUSJUHEND

Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv.
Puidu niiskus alla 20 %.

Värvimistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +15 % ja õhu niiskus alla 80 %. Parim lõpptulemus saadakse, kui õhu temp. kuivamise ajal on + 23 - + 38 °C, õhu suht. niiskus on 50-70 % ja õhuvahetus on hea.

Värvimine

Enne kasutamist hästi segada.

Värvimine pihustiga. Sobib ka elektrostaatiliselt pihustamisel.

Vajaduse korral sobib lahjendamiseks 0-5 % vett või toode TEKNOSOLV 1935.

Kruntida AQUA FILLER 1100-00.

LISATEAVE

Säilivusaeg on märgitud etiketil.
Säilitada hermeetiliselt suletud mahutis.
Sobiv ladustamise temp. +10 °C kun i+25 °C.

Ei tohi jäätuda.

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com.
