
VÄRVITÜÜP	Vesialuseline alküüd-akrüülkrunt.
KASUTAMINE	Välisvoodrilaua ja puitmaja elementide tööstuslik kruntvärv. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.
ERIOMADUSED	Kaitseb puitu, kuni pinnavärvimiseni ehituspaigal või tehases. Pinnavärvimine soovitatakse teha niipea kui võimalik, kuid viimane aeg on järgneval suvel. Pinnavärviks sobivad vesialuselised ja õlivärvid. TEKNOL 2881-00 lahjendatakse veega kohapeal.

TEHNILISED ANDMED

Kuivaine maht	40 %						
Kogu kuivaine mass	2881-00 valge: Ca 830 g/l 2881-00 värvitu: Ca 620 g/l						
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	Ca 15 g/l						
Kihi soovituslik paksus ja teoreetiline pealekandmiskiirus	<table><thead><tr><th>Kuiv kiht (µm)</th><th>Märg kiht (µm)</th><th>Teoreetiline kulu (m²/l)</th></tr></thead><tbody><tr><td>30</td><td>125</td><td>8</td></tr></tbody></table>	Kuiv kiht (µm)	Märg kiht (µm)	Teoreetiline kulu (m ² /l)	30	125	8
Kuiv kiht (µm)	Märg kiht (µm)	Teoreetiline kulu (m ² /l)					
30	125	8					

TEKNOL 2881-00 lahjendatud 60 :40 veega.

Kuivamisaeg +23 °C/50 % RH
Lahjendatud 1:1

- Ülelakitav 8 t möödudes.

Ära toodud on valge värvi kuivamisaeg. Toonitud värvid kuivavad kauem.

Lakikihi paksus ja kuivamisajal õhu suhtelise niiskuse tõus pikendavad kuivamist.

Kiirendatud kuivamise kasutamisel küsige tootjalt juhiseid.

Lahusti, abivahendite pesu Vesi.**Läikeaste** Matt.**Värvitoon** Valge.
Värvi saab toonida TEKNOMIX-värvimissüsteemis.**TÖÖTERVISHOID** Vt ohutuskaarti.

MÄRKUS! Kõik tootega kokku puutunud kaltsud, paberid, pihustiruumi filtrid jms võivad teatud tingimusel iseeneslikult süttida. Asetage kõik tootega kokkupuutunud materjalid tihedalt suletava kaanega metallkonteinerisse, mis sisaldab vett.

KASUTUSJUHEND**Pinna ettevalmistus**

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv.
Puidu niiskus alla 20 %.

Värvimistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 %
ja õhu niiskus alla 80 %.

Värvimine

Enne kasutamist hästi segada.

Värvimine pihustiga, pintsliga või spetsiaalsel liinil.
TEKNOL 2881-00 lahjendatakse vastavalt vajadusele kuni 1:1 veega.

LISATEAVE

Säilivusaeg on märgitud etiketil.
Säilitada hermeetiliselt suletud mahutis.
Ladustamise temp. +10 - +25 °C.

Värv ei tohi jääda.

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com.
