

---

**TOOTEKIRJELDUS 1055**

8 18.02.2021

**SILORA LF****KERGAHADEL**

---

**TOOTE TÛÛP  
KASUTAMINE**

Kasutusvalmis vesialuseline ùldkerghaadel.  
Kasutatakse osaliseks, vuugi- ja lauspahtelduseks seintel ja lagedel kuivades ruumides. Aluspindadeks sobivad kips- ja kiudplaadid, betoon, kerghbetoon, krohv jne. Sobib plaatmaterjalide ùhenduskohtade pahteldamiseks.

**ERIOMADUSED  
HEAKSKIIDUD**

SILORA LF on heade nakke- ja taitomadustega.  
Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Toode omab CE-märgist. Lisainfo: CE-märgis.  
SILORA LF kannab Nordic Ecolabel ('luigemärg') tähist.

---

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 58 massi%

**KIHI PAKSUS**

0-4 mm

**LENDUVAD ORGAANILISED**

Tootele ei laiene EL LOÛ-direktiiv.

**ÛHENDID****(LOÛ)****PRAKTILINE KULU**

Lauspahteldamisel 1l/m<sup>2</sup> 1 mm kihi puhul. Osalisel ja vuugipahteldusel (2 kihti kipsplaadil) ca 0,3 l/m<sup>2</sup>.

**TIHEDUS**

1.2 g/ml

**TERA SUURUS**

max 0,2 mm

**KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

2-3 h/mm sõltuvalt kihi paksusest.

**50%**

Kuivamisprotsess aeglustub niiskes ja/võii jahedas.

**TÕÕVAHENDITE PESU**

Vesi.

**VÄRVITONID**

Helehall.

**PAKENDID**

0,4L; 3L; 10L

**OHUTUSTEAVE**

Vt ohutuskaarti

## KASUTAMINE

### PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta pinnad mustusest ja tolmust. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ning eemalda seejärel lihvimistolm. Poorsed pinnad ja töötlemata puit tuleb enne pahteldamist kruntida.

### PAHTELDAMINE

Kana pinnale pahtlilabidaga. Kihtide arv sõltub pinna karedusest. Kuivanud pahtlipinda võib värvida või tapeetida. Enne tapeetimist tuleb pinnad nakke saavutamiseks kruntida.

### PAHTELDUSTINGIMUSED

Pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja pahtli temperatuur peab pahteldamise ja kuivamise ajal olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

### LADUSTAMINE

Ladustada jahedas. Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg avamata pakendis 1 aasta.

### KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi.

Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud:



Välgi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid.

Kasuta vajadusel värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset.

Välgi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P).

Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel [www.teknos.ee](http://www.teknos.ee)

## CE-MÄRGIS

|   |           |
|---|-----------|
|     |           |
| Teknos OY<br>Takkatie 3, P.O. Box 107<br>00371 Helsinki, Finland<br>13                  |           |
| EN 15824<br>Krohvipindade viimistlusmaterjalid.<br>Sisetöödeks.<br>Käsitsi pealekantav. |           |
| Nake  | >0,35 MPa |
| Tulepüsivus   | B-s1, d0  |
|     |           |
| Teknos OY<br>Takkatie 3, P.O. Box 107<br>00371 Helsinki, Finland<br>13                  |           |
| EN 13963<br>Krohvipindade viimistlusmaterjalid.   |           |

| Kipsplaadi ühendusmaterjalid. |          |
|-------------------------------|----------|
| Tulepüsivus                   | B-s1, d0 |
| Paindetugevus                 | >320 N   |

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---