
TOOTEKIRJELDUS 1058

8 27.01.2022

SILORA LW**KERGAHTEL MÄRGRUUMIDESSE**

**TOOTE TÜÜP
KASUTAMINE**

Kasutusvalmis vesialuseline kergpahtel mägroomidesse. Kasutatakse vuugi- ja lauspahtelduseks seintel ja lagedel märgades ruumides. Aluspindadeks sobivad kips- ja kiudplaadid, betoon, kergbetoon, krohv jne. Sobib plaatmaterjalide ühenduskohtade pahteldamiseks ning vuugilindi kinnitamiseks.

ERIOMADUSED

Kipsplaatide vuukimisel tohib kasutada CE-märgisega vuugilinti. SILORA LW on heade nakke- ja täiteomadustega. Pahtel sisaldab pikaajalise toimega hallitusevastaseid aineid.

HEAKSKIIDUD

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Toode omab CE-märgist. Lisainfo: CE-märgis.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 59 massi%

KIHI PAKSUS

0-4 mm

LENDUVAD ORGAANILISED

Tootele ei laiene EL LOÜ-direktiiv.

ÜHENDID**(LOÜ)****PRAKTILINE KULU**

Lauspahteldamisel 1l/m² 1 mm kihi puhul. Osalisel ja vuugipahteldusel (2 kihti kipsplaadil) ca 0,3 l/m².

TIHEDUS

1.0 g/ml

TERA SUURUS

max 0,2 mm

KUIVAMISAEG +23C,

2-3 h/mm sõltuvalt kihi paksusest.

ÕHU SUHTELINE NIISKUS

Kuivamisprotsess aeglustub niiskes ja/või jahedas.

50%**TÖÖVAHENDITE PESU**

Vesi.

VÄRVITONID

Sinakashall.

PAKENDID

0,4L; 3L; 10L

OHUTUSTEAVE

Vt ohutuskaarti

KASUTAMINE**PINNA EELTÖÖTLUS**

Puhasta pinnad mustusest ja tolmust. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENZA SUPER pesuainega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ning eemalda seejärel lihvimistolm. Poorsed pinnad ja töötlemata puit tuleb enne pahteldamist kruntida.

PAHTELDAMINE

Kana pinnale pahtlilabidaga. Kihtide arv sõltub pinna karedusest. Kuivanud pahtlipinda võib värvida või tapeetida. Enne tapeetimist tuleb pinnad nakke saavutamiseks kruntida liimiga või värvida TAPETTIPOHJAMAALiga.

PAHTELDUSTINGIMUSED

Kasuta lihvimisel silma- ja näokaitset.


Pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja pahtli temperatuur peab pahteldamise ja kuivamise ajal olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

LADUSTAMINE

Ladustada jahedas. Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg avamata pakendis 1 aasta.

CE-MÄRGIS

	
Teknos OY Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Krohvipindade viimistlusmaterjalid. Sisetöödeks. Käsitsi pealekantav.	
Nake	>0,35 MPa
Tulepüsivus	B-s1, d0

	
Teknos OY Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 13963 Kipsplaatide ühendusmaterjalid.	
Tulepüsivus	B-s1, d0
Paindetugevus	>320 N

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
