

TOOTEKIRJELDUS 1060

6 08.05.2017

**SILORA A****TISLERIPAATEL**

---

<b>TOOTE TÜÜP</b>	Kasutusvalmis vesialuseline tislериpaatel.
<b>KASUTAMINE</b>	Kasutatakse puitpindade pahteldamiseks sisetöödel, nt ukсед ja mööbel. Sobib ka krunditud metallpindade pahteldamiseks.
<b>ERIOMADUSED</b>	SILORA A on heade nakke- ja täiteomadustega ning moodustab sileda pinna.
<b>HEAKSKIIDUD</b>	Toode omab CE-märgist. Lisainfo: CE-märgis.

---

**TEHNILISED ANDMED**

<b>KUIVAINESISALDUS</b>	Ca 82 massi%
<b>KIHI PAKSUS</b>	0-2 mm
<b>LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID (LOÜ)</b>	Tootele ei laiene EL LOÜ-direktiiv.
<b>PRAKTILINE KULU</b>	Lauspahteldamisel 1l/m <sup>2</sup> 1 mm kihi puhul. Osalisel ja vuugipahteldusel ca 0,3 l/m <sup>2</sup> .
<b>TIHEDUS</b>	1.8 g/ml
<b>TERA SUURUS</b>	max 0,03 mm
<b>KUIVAMISAEG +23C, ÕHU SUHTELINE NIISKUS</b>	1-2 h/mm sõltuvalt kihi paksusest. Kuivamisprotsess aeglustub niiskes ja/või jahedas.
<b>50%</b>	
<b>TÖÖVAHENDITE PESU</b>	Vesi.
<b>VÄRVITONID</b>	Valge.
<b>PAKENDID</b>	0,4L; 3L

Vt ohutuskaarti

## OHUTUSTEAVE

---

### KASUTAMINE

#### **PINNA EELTÖÖTLUS**

Puhasta pinnad mustusest ja tolmust. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ning eemalda seejärel lihvimistolm. Poorsed pinnad ja töötlemata puit tuleb enne pahteldamist kruntida.

#### **PAHTELDAMINE**

Kana pinnale pahtlilabidaga. Kihtide arv sõltub pinna karedusest. Kuivanud pahtlipinda võib värvida või tapeetida. Enne tapeetimist tuleb pinnad nakke saavutamiseks kruntida. Pahtli lihvimisel soovitatakse kanda silmade ja näo kaitsemaski.

#### **PAHTELDUSTINGIMUSED**

Pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja pahtli temperatuur peab pahteldamise ja kuivamise ajal olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

#### **LADUSTAMINE**

Ladustada jahedas. Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg avamata pakendis 1 aasta.

**CE-MÄRGIS**

	
Teknos OY Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Krohvipindade viimistlusmaterjalid. Sisetöödeks. Käsitsi pealekantav.	
Nake	>0,35 MPa
Tulepüsivus	B-s1, d0

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---