

---

**TOOTEKIRJELDUS 1059**

7 18.02.2021

**SILORA J****VUUGIPAHTEL**

---

**TOOTE TÜÜP  
KASUTAMINE**

Kasutusvalmis vesialuseline vuugipahtel. Kasutatakse vuukide täiteks kipslagedel ja -seintel kuivades siseruumides. Võib kasutada ka kiudplaatidel, betoonil, kergbetoonil, krohvil jm. Võib kasutada ka lauspahteldamiseks. Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Toode omab CE-märgist. Lisainfo järgmisel lehel „CE-märgis“. SILORA J kannab tähist Nordica Ecolabel ('luigemärk')

**LISAINFO**

---

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 61 massi%

**LENDUVAD ORGAANILISED**

Toode ei kuulu LOÜ-direktiivi alla.

**ÜHENDID****(LOÜ)****KIHI PAKSUS**

0-2 mm

**TIHEDUS**

1,3 g/ml

**KUIVAMISAEG +23C,**

2-3 tundi sõltuvalt kihi paksusest.

**ÕHU SUHTELINE NIISKUS  
50%**

Kuivamisprotsess aeglustub niiskes ja/või jahedas.

**PRAKTILINE KULU**Lauspahteldamisel 1l/m<sup>2</sup> 1mm kihi puhul. Osalise pahtelduse ja vuukide täitmise puhul u. 0,3 l/m<sup>2</sup> (2 kihti kipsplaadil).**TERA SUURUS**

Max 0,07 mm

**TÖÖVAHENDITE PESU**

Vesi.

**VÄRVITONID**

Beež.

**PAKENDID**

3 L, 10 L, 15 L

**OHUTUSTEAVE**

Vt ohutuskaarti

## KASUTAMINE

### PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENZA SUPER pesuainega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda tolm. Poorsed pinnad ja töötlemata pind krunditakse enne pahteldamist.

### PAHTELDAMINE

Kanna pahtel pinnale pahtlilabidaga või pihustiga. Kõrgsurvepihusti soovituslik düüsisuurus: 0,029''-0,035''. Kihtide arvu määrab pinna karedus. Kuivanud pahtlipinda saab värvida või katta tapeediga. Enne tapeetimist tuleb pind töödelda nakkekrundiga. Pahtli lihvimisel soovitatakse kasutada hingamisteede ja näokaitsevahendeid.

### PAHTELDUSTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja pahtli temperatuur peab pahteldamise ja kuivamise ajal olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

### LADUSTAMINE

Säilitada jahedas. Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg 1 aasta avamata pakendis.

### KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi.

Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud:

Välidi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid.

Kasuta vajadusel värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset.

Välidi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P).

Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel [www.teknos.ee](http://www.teknos.ee)

## CE-MÄRGIS

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
1A – EN 13963	
Tulepüsivus	A2-s1, d0
Tõmbetugevus	>320N

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknosa kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.