

TOOTEKIRJELDUS 1702

4 14.03.2016

WOODEX AQUA SOLID**KATTEV PUIDULASUUR****VÄRVITÜÜP**

Vesialuseline akrülaadi-/alküüdipõhine kattev puidulasuur välitingimustesse.

KASUTAMINE

Kasutatakse vanade puidulasuuriga kaetud pindade uuendamiseks, kulunud väljanägemisega vanade ja uute lasuurpindade värvimiseks. Sobib uutele ja vaakumimmutatud puitpindadele. Tüüpilisteks kasutuskohadeks on seinad, katteplaadid, aiad, aknaraamid jne. Palkpindadele soovitatakse WOODEX läbipaistvaid puidulasuure.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 40 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirnorm (kat A/e): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.

ÜHENDID**(LOÜ)****KULU**Saelaud: 5-8 m²/lHöövellaud: 8-10 m²/l**TIHEDUS**

Ca 1,2 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,

12 h. Kuivamisprotsess aeglustub niiskes ja/või jahedas.

ÕHU SUHTELINE NIISKUS

50%

LÄIGE

Poolmatt

TÖÖVAHENDITE PESU

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist pesuaine ja sooja veega.

VÄRVITONID

Toode kuulub TEKNOMIX-toonimissüsteemi

PAKENDID

Baas 1 ja 3: 0,9L, 2,7L, 9L, 18L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

EELTÖÖD JA KRUNTIMINE

UUS PUITPIND: töötle pinnad ilmastikukindlaks niipea kui võimalik. Töötlemine tuleks teostada hiljemalt ehitusjärgsel suvel. Eemalda pinnalt lahtised osakesed, mustus ja tolmu. Pese määrdunud/hallitanud pinnad RENZA FACADE pesuainega. Pintselda pesuaine puidupinnale ja lase mõjuda võimalikult kaua. Pind ei tohi täielikult kuivada. Pärast pinna loputamist veega lase täielikult kuivada.

Töötle puitpinnad värvitu WOODEX AQUA BASE kruntimmutiga. Lase kuivada 1 ööpäev. Kanna pinnale pintsli või pihustiga. Töötle ristlõikeid erilise hoolega.

Kruntimmutatud pinnad krunditakse omakorda u 10 mahu% vedeldatud WOODEX AQUA SOLIDiga. Lastakse kuivada u 12 h. Värvitakse pintsliga. Pihustiga katmise puhul pintseldatakse pind üle. Kõige kauem kestvama tulemuse annab kruntimine NORDICA PRIMERiga. Kuivamisaeg on 1-3 päeva sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest.

EELNEVALT VÄRVITUD/KRUNTIMMUTATUD VÕI VANAD

PUITPINNAD: asenda või paranda kehvast konditsioonis olevad puitosad. Eemalda lahtised osakesed, nõrgalt kinnitunud ja kooruv värv ning hallid kõdunenud puidukihi kaabitsa, traatharja või infrapunafööniga. Välti puitpinna kahjustamist. Vana ja kõva värvikihi nake võib olla halvenenud, on võimalik, et see tuleb täielikult eemaldada.

Pese pinnad RENZA FACADE pesuainega. Pintselda pesuaine pinnale ja lase mõjuda võimalikult kaua. Pind ei tohi täielikult kuivada. Pärast pinna loputamist veega lase täielikult kuivada. Välti liigset puidu märgamist loputamise ajal.

Paljad puitpinnad töödeldakse WOODEX AQUA BASE'iga. Lase kuivada 1 ööpäev. Pärast krundi kahjustunud kohad 10 mahu% vedeldatud WOODEX AQUA SOLIDIGA. Lase kuivada u 12 h.

Enne kasutamist sega korralikult läbi.

Vedelda vajadusel 5-15 mahu% veega. Vedeldamine aeglustab mõnevõrra kuivamist ja lihtsustab pealekandmist sooja ilmaga. Vedeldamine mõjutab ka värvi kattevõimet.

Toonierinevuste vältimiseks suurtel pindadel sega kogu pinna jaoks vajalik kogus ühte anumasse.

Kanna WOODEX AQUA SOLID pinnale pintsliga. Pihustiga kantud värv tuleb üle pintseldada. Õhuvaba pihusti soovituslik düüsisuurus: 0.017-0.021". Krunditud ja eelnevalt värvitud pinnad kaetakse ühe- või kahekordselt sõltuvalt pinna karedusest, värvitoonist ja tooni kattevõimest. Välti paksu värvikihti palkpindadel.

VÄRVIMINE

VÄRVIMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus võib olla max 20% puidu kuivkaalust. Töötlemise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhi, toote ja pinna temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Välti otsese päikese käes värvimist.

Kui pinna temperatuur on üle +40C, võivad värvi omadused ja nake halveneda.

LADUSTAMINE

Ladusta jahedas tihedalt suletud originaalpakendis.
Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
