

**VÄRVITÜÜP  
KASUTAMINE**

Lahustipõhine puiduõli välistöödeks  
Looduslik õli välistingimustesse terrassilaudade ja aiainventari  
kaitseks. Sobivateks kasutusalaudeks on aiad, võred, ukсед ja  
trepid. Sobib termo- ja süvaimmutatud puidule ning eksootilistele  
puiduliikidele. Kantakse puhtale ja kuivale puitpinnale pintsli,  
käsna või kastmismeetodiga. Kaitseb puitu niiskuse, mädanemise  
ja toonituna ka UV-kiirguse eest. Vähendab puitpinna  
lõhenemist. Parima kaitse saavutamiseks uuendatakse WOODEX  
WOOD OILiga pindu igal aastal. Ei sobi kasvuhoonetesse,  
taimelavadele ega loomahoonetesse.

**TEHNILISED ANDMED  
KUIVAINESISALDUS  
LENDUVAD ORGAANILISED  
ÜHENDID  
(LOÜ)  
KULU  
TIHEDUS  
KUIVAMISAEG +23C,  
ÕHU SUHTELINE NIISKUS  
50%**

Ca 30 mahu%  
Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi alla.

Saetud pind: 5-8 m<sup>2</sup>/l  
Hööveldatud pind 8-10 m<sup>2</sup>/l  
Ca 0,85 g/ml

**-puudutuskuiv  
-kuiv**

8 h  
16 h

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes  
Kasutatakse lahjendamata kujul. Töövahendid pestakse kohe  
pärast tööd TEKNOSOLV 1621-ga (lakibensiin).

**LÄIGE  
VÄRVITONID  
ILMASTIKUKINDLUS**

Imendub puitu ja ei jäta tavaliselt nähtavat kilet.  
Värvitu, pruun, hall ja poolläbipaistvad toonid  
Pidevalt ilmastikumõjude all olevate pindade puhul vajab  
korduvat töötlemist üks kord aastas

**PAKENDID  
OHUTUSTEAVE**

0,9L, 2,7L, 9L  
Vt. ohutuskarti.  
NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke ja tootega saastunud  
esemeid hoida õhukindlates konteinerites, või põletada.  
Soovitatakse ka vees immutada.

**KASUTAMINE**

## **PINNA EELTÖÖTLUS**

Puhasta töödeldav pind. Kasuta vajadusel terrassipuhustusainet RENSA TERRACE. Loputa pinnad hoolikalt veega ja lase kuivada. Eemalda töödeldavalt pinnalt lahtine mustus ja tolm ning puidu nõrk pealiskiht. Soovitame töötlemata puidul kasutada WOODEX-sarja kruntimmutit. Eemalda enne töötlemist vanad värvi- ja lakikihid.

## **VÄRVIMINE**

Sega enne kasutamist kuni põhjani korralikult läbi. Toode tuleb ka kasutamise ajal. Kantakse pinnale 1-2 kihti pintsliga, käsna või kastmismeetodil. Katmist korratakse vastavalt puidu seisukorrale. Võimalik üleliigne õli pühitakse ära.

## **VÄRVIMISTINGIMUSED**

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu suhteline niiskus peab olema alla 20% puidu kuivkaalust.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja toote temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---