

WOODEX HARDWOOD OIL

Pruun lehtpuiduõli

VÄRVITÜÜP KASUTAMINE

Lahustipõhine puitu imenduv ja kuivav õli välistöödeks. Kasutatakse uue ja toonitud lehtpuidu, ka tiigi, tamme ja mahagoni ning termotöödeldud puidu õlitamiseks. Pruun õli taastab väärispuidu algse tooni. Tüüpilised kasutuskohad on aiamaööbel, paadisillad, tarad, lillereidid ja ukSED. Kaitseb puitu kuivamise, lõhenemise ja määrdumise eest. Parima kaitse annab igaaastane korduv õlitamine. Ei sobi kasvuhoonetele, taimelavadele ega loomapidamishoonetesse.

TEHNILISED ANDMED

KUIVAINESISALDUS

Ca 35 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi alla.

ÜHENDID

(LOÜ)

KULU

Saetud pind: 5-8 m²/l

Hööveldatud pind 8-10 m²/l

Ca 0,85 g/ml

TIHEDUS

KUIVAMISAEG +23C,

ÕHU SUHTELINE NIISKUS

50%

-puudutuskuiv

8 h

-kuiv

16 h

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Kasutatakse lahjendamata kujul. Töövahendid pestakse kohe pärast tööd TEKNOSOLV 1621-ga

VÄRVITONID

Pruun ja aerosoolis ka värvitu

ILMASTIKUKINDLUS

Pidevalt ilmastikumõjude all olevate pindade puhul vajab korduvat töötlemist üks kord aastas

PAKENDID

0,5L, 1L ja 500 ml spray

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke ja tootega saastunud esemeid hoida õhukindlates konteinerites, või põletada.

Soovitatakse ka vees immutada. (Ohutuskaart pt. 7.1)

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Eemalda töödeldavalt pinnalt töötlemisjääd, mustus ja tolmu. Vajadusel kasuta RENSA TERRACE-pesulahust. Loputa veega ja lase kuivada. Eemalda enne töötlemist vanad värvi- ja lakikihid.

VÄRVIMINE

Sega enne kasutamist korralikult. Kanna WOODOX HARDWOOD OIL pinnale pintsliga või käsna. Kasutatakse ka kastmismeetodit. Kanna pinnale õli kuni küllastumiseni. Eemalda üleliigne õli 30 min jooksul pärast pinnale kandmist.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu suhteline niiskus peab olema alla 20% puidu kuivkaalust.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja toote temperatuur olema üle +10C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
