
VÄRVITÜÜP	Veepõhine akrüüllakk
KASUTAMINE	Kasutatakse tehniliste puiduelementide kastmismeetodil katmiseks. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

TEHNILISED ANDMED

Kuivaine maht	Ca 35 %
Kogu kuivaine mass	Ca 390 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	Ca 40 g/l
Teoreetiline kulu	10 m ² /l (märg kiht 100 µm, kuiv kiht 39 µm).
Kuivamisaeg +23 °C/50 % RH - tolmu kuiv - puudutus kuiv	40 min möödudes 45 min möödudes
	Kuivamisajad on suhtelised, sõltuvalt puidu omadustest ja kuivamistingimustest
Pealevärvitav	2 tundi möödudes
Lahusti	Vesi
Puhastamine	Vesi
Läikeaste	Läige
Värvitoon	Värvitu.

KASUTUSJUHEND

Pinna ettevalmistus	Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %.
Värvimistingimused	Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +15 % ja õhu niiskus alla 80 %.
Värvimine	Enne kasutamist hästi segada. Parim kasutusviskoossus on 18-20 s, DIN-cup 4, +23 °C. Kanda peale kastmismeetodil.
LISATEAVE	Säilivusaeg on märgitud etiketil. Säilitada hermeetiliselt suletud mahutis. Sobiv ladustamise temp. +10°C kuni +25 °C. Ei tohi jäätuda.
