
VÄRVITÜÜP	FEINSPACHTEL RAPID on kasutusvalmis vesialuseline kergpahtel.
KASUTAMINE	Kasutatakse krunditud puidu, puitlaast plaadi, betooni ja krunditud terase väikeste ebadasasuste pahteldamiseks. Puitpinnal soovitavalt ainult sisetöödeks. Võib üle värvida nii vesi- kui ka lahustipõhjaliste värvidega. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.
ERIOMADUSED	FEINSPACHTEL RAPID kuivab kiiresti ja seda võib lühikese aja jooksul peale kanda mitmeid kihte. FEINSPACHTEL RAPIDI on head täiteomadused, teda on kerge lihvida kestab pragunemata kuni 1000 mikronit märga kihti.

TEHNILISED ANDMED

Kuivaine mass	82 ± 2 %
Kogu kuivaine mass	1400 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	0 g/l
Kuivamisaeg +20 °C/60 % RH	1-2 tundi sõltuvalt kihi paksusest. Madal õhu temperatuur ja suur õhu niiskus aeglustavad oluliselt kuivamist.
Värvitoon	Valge.
TÖÖTERVISHOID	Vt ohutuskaarti

KASUTUSJUHEND

Pinna ettevalmistus

Käsitletav pind peab olema kuiv, puhas ja rasvavaba. Poorsed ja imavad pinnad tuleb enne pahteldamist kruntida.

Sisetöödel tuleb puit ja puitlaastplaadid kruntida neile sobiva kruntvärviga.

Välja jäävatel puitpindadel on võimalik, et FEINSPACHTEL RAPID hakkab puidu elamise tõttu pragunema.

Teraspinnad krunditakse korrosioonitõrje kruntvärviga.

Vanad puitlaast pinnad tuleb samuti kruntida.

Uued puitlaast pinnad sisaldavad palju niiskust ja neid võib FEINSPACHTEL RAPIDiga pahteldada alles siis, kui plaat on täielikult kuivanud.

Vanad värvipinnad: Lahtine ja halvasti kinni olev värv tuleb maha kraapida, läikivad pinnad tuleb karestada.

Värvimistingimused

Õhu, pahtli ja aluspinna temperatuur peab olema üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.

Värvimine

FEINSPACHTEL RAPID kantakse peale pahtlilabidaga
FEINSPACHTEL RAPIDit võib märg- märjalt peale kanda mitmeid kihte.

Välistöödel tuleb FEINSPACHTEL RAPID kohe peale kuivamist üle värvid.

LISATEAVE

Säilivusaeg on märgitud etiketil.

Säilitada hermeetiliselt suletud mahutis.

Ei tohi jäätuda.

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com.
