

TUOTETYYPPI Vesiohenteinen valkoinen akrylaattidispersiomaali sisäkäyttöön.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 212. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.

KÄYTTÖ Soveltuu sellaisten uusien ja aiemmin maalattujen betoni-, tasoite- ja rakennuslevypintojen pohjamaalaukseen, jotka tapetoidaan paperi-, vinyyli- tai kuitutapeteilla. Soveltuu myös lasikuitukankaan kiinnitykseen ja pohjamaalaukseen.

Tapetoitavien pintojen tasoitukseen suositellaan käytettäväksi TEKNOSPRO-sarjan valmistasoitteita tai muita tasoitteita, jotka eivät ole kuivuttuaan herkästi veteen liukenevia.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus N. 34 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Käytännön riittoisuus 4 - 8 m²/l alustan imevyydestä riippuen

Tiheys n. 1,3 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- pölykuiva ½ h kuluttua
- tapetoitavissa seuraavana päivänä
Kuivuminen hidastuu ilman ollessa viileä ja/tai kostea.

Ohenne, välineiden pesu Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Kiilto Täyshimmeä

Värisävyt Valkoinen

Pesun- ja kulutuksenkesto SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 2 (ISO 11998).

Pakkauskoot **Valkoinen:** 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Käsiteltävät pinnat puhdistetaan liasta ja pölystä.
Aikaisemmin maalatut likaiset pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Kovat tai kiiltävät pinnat karhennetaan hiomalla ja hiontapöly poistetaan.
Pinnan epätasaisuudet silotetaan kohteeseen sopivalla TEKNOSPRO-sarjan tasoitteella.
Kuivunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan.

Pintakäsittely

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä.
Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,017 - 0,021".

Olosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Alhainen kosteus ja/tai yli +21°C:n lämpötila nopeuttavat maalin kuivumista.

Pinnan käyttöönotto

TAPETTIPOHJAMAALILLA maalattu pinta on tapetoitavissa ja/tai pintamaalattavissa normaaliolosuhteissa seuraavana päivänä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1917_Tuoteseloste.pdf