

PUNAMAALI

pellavaöljypohjainen punamaali

MAALITYYPPI Pellavaöljypohjainen, vesiohenteinen punamaali. Väripigmenteinä on säänkestäviä rautaoksideja. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 464. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

KÄYTTÖ Maalaamattomien sahalautapintojen ja karkeiden hirsipintojen sekä aiemmin punamultamaalilla maalattujen pintojen ulkomaalaukseen. Ei sovellu höylättyjen tai muilla maalityypeillä maalattujen pintojen käsittelyyn. Säänkestävä ja edullinen maali talousrakennusten kuten aittojen, navettojen, vajojen ja latojen maalaukseen.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 20 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Käytännön riittoisuus	Sahalautapinnat ja karkeat hirsipinnat 4 - 6 m ² /l
Tiheys	n. 1,2 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH	
- kosketuskuiva	4 tunnin kuluttua
- päällemaalattavissa	1 vuorokauden kuluttua
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Kiilto	Täyshimmeä
Värisävyt	Punainen
Säänkestävyys	Hyvä. Maali muodostaa hengittävän pinnan, joka ei hilseile eikä halkeile vaan kuluu vähitellen vuosien myötä.
Pakkauskoot	Punainen 10 L

VAROITUSMERKINTÄ

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Maalaamaton sahalauta ja karkea hirsipinta: Harjaa pois irtoava pöly ja lika sekä irtoavat puukuidut. Homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pohjamaalaa metalliosat FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

Aikaisemmin punamullalla maalattu pinta: Poista pinnasta irtoava maali teräsharjalla tai korkeapainepesulla. Suojaa ruostuvat metalliosat FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

Maalaus

Varaa yhtenäistä pintaa varten tarvittava määrä maalia samaan astiaan. Sekoita maali hyvin ja tarkista sävy.

Näin vältät sävyerojen syntymisen.

Ohenna tarvittaessa vedellä.

Levitä maali harjalla tai siveltimellä 1 - 2 kertaa.

Upota työn keskeytyessä työvälit veteen ja pese ne työn päätyttyä heti, ettei maali ehdi kuivua.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäättyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_759_Tuoteseloste.pdf