

MAALITYYPPI Hyytelömäinen uretaanialkydimaali.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 332. Kiiltoryhmä 1, täyskiiltävä.

KÄYTTÖ Sisä- ja ulkotiloissa olevien puisten ja pohjamaalattujen metallisten irtokalusteiden pintamaalaukseen.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 54 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

Käytännön riittoisuus Yhteen kertaan sileälle pinnalle levitettynä: 8 - 12 m²/l

Tiheys n. 1,1 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH**- kosketuskuiva**

4 tunnin kuluttua

- päällemaalattavissa

seuraavana päivänä

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini) tai ruiskumaalauksessa TEKNOSOLV 9500.

Kiilto Täyskiiltävä

Värisävyt Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

Pakkauskoot**Perusmaali 1:** 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L**Perusmaali 3:** 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L**Perusmaalit 4 ja 5:** 0,9 L**Musta** 0,5 L, 1 L**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Maalattavan pinnan on oltava puhdas.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan.
Metallipinnoilta poistetaan ruoste teräsharjalla.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Kolot ja halkeamat kitataan SILORA A snickerisilotteella. Pinta hiotaan ja pöly poistetaan.

Pohjamaalaus

Metallipinnat pohjamaalataan FERREX ruosteenestomaalilla.
Maalaamattomat puupinnat ja lastulevypinnat sekä alkydi-, öljy- tai katalyyttimaaleilla maalatut pinnat pohjamaalataan FUTURA 3 tartuntapohjamaalilla.

Maalaus

Maalin hyytelömäisyydestä johtuen se on sekoitettava erittäin huolellisesti ennen käyttöä.
Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla.
Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,011 - 0,013".
Ruiskumaalausta varten maalia ohennetaan tarvittaessa 5 - 15 tilavuusprosenttia TEKNOSOLV 9500:llä.
Mahdollinen seuraava maalaus tehdään maalin kuivuttua yli yön.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_637_Tuoteseloste.pdf