

---

<b>MAALITYYPPI</b>	Alkydimaali ulkona olevien puu-, lastulevy- yms. pintojen pohjamaalaukseen. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 233.
<b>KÄYTTÖ</b>	Puuseinät, ulko-ovet ym. puupinnat ulkona, kun ne pintamaalataan akrylaatti-, alkydi- tai öljymaaleilla.

---

**TEKNISET TIEDOT**

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 63 tilavuus-%
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	EU VOC raja-arvo (kat A/d): 300 g/l. Tuotteen VOC: max. 300 g/l.
<b>Käytännön riittäisyys</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Tiheys</b>	n. 1,4 g/ml
<b>Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH</b>	
- kosketuskuiva	6 tunnin kuluttua
- päällemaalattavissa	16 tunnin kuluttua
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
	Maalattaessa PUUPOHJA-pintojen päälle dispersiomaaleja tehdään maalaus näiden maalien ohjeiden mukaan.
<b>Ohenne, välineiden pesu</b>	TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)
<b>Kiilto</b>	Puolihimmeä
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen Voidaan sävyttää sävytyspastoilla ulkomaalivärikartan vaaleisiin sävyihin. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.
<b>Pakkauskoot</b>	<b>Valkoinen:</b> 0,9 L, 2,7 L , 9 L

---

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.  
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

**Käännä**

---

## KÄYTTÖOHJEET

### Pinnan esikäsittely

Maalaamattomat pinnat tulee käsitellä mahdollisimman pian. Pinnat puhdistetaan irtoavasta puuaineksesta, liasta ja pölystä sekä pestään tarvittaessa RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella.

Pinnat sivellään värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla.

Aikaisemmin maalatuilta puupinnoilta poistetaan irtoava tai huonosti kiinni oleva maali, irtonainen puuaines ja epäpuhtaudet. Tämän jälkeen pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Huonokuntoiset puuosat vaihdetaan uusiin. Paljaat puupinnat pohjustetaan värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla.

PUUPOHJA maalataan ainoastaan ylläolevan esikäsittelyohjeen mukaisesti käsitellyille paljaille puupinnoille, ei vanhan maalipinnan päälle.

Paljaat metallipinnat puhdistetaan irtoruosteesta, rasvasta ja liasta, teräsharjataan ja pohjamaalataan FERREXILLÄ.

### Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.

Maali levitetään siveltimellä, maalausharjalla, telalla tai ruiskulla.

### Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---