

**TUOTETYYPPI
KÄYTTÖ**

BETONI-PEITTAUSLIUOS on hapan, emulgoiva pesuliuos betonilattian peittämiseen. BETONI-PEITTAUSLIUOKSELLA peittäminen on nopea ja helppo tapa poistaa sementtiliima maalattavilta pinnoilta. BETONI-PEITTAUSLIUOKSEN reagoi emäksisen sementtiliiman kanssa sen sisältämä suolahappo neutraloituu. Reaktiossa muodostuu vettä ja suoloja, jotka voidaan huuhtaa pois vedellä. BETONI-PEITTAUSLIUOS sisältää myös emulgaattoria, joka lisää tuotteen puhdistustehoa.

BETONI-PEITTAUSLIUOS ja sitä seuraava vesihuuhtelu poistavat betonilattialta maalausta häiritsevän sementtiliimakerroksen sekä lian, pintarasvan ja kalkkisuolat. Tuote ei poista betonin huokosiin imeytyneitä rasvoja ja öljyjä, jotka on poistettava esim. hiomalla tai jyrsimällä. Tuote ei myöskään sovellu aikaisemmin maalattujen pintojen pesuun.

BETONI-PEITTAUSLIUOS soveltuu myös tiili-, kaakeli-, kivi- ja puupintojen puhdistukseen betoni- ja laastijätteistä muuraus- ja saumaustöiden jälkeen. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 03 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 3).

TEKNISET TIEDOT

pH: alle 1; sisältää suolahappoa

Väri: punainen

Laimennus: laimennetaan vedellä suhteessa 1 : 1.

BETONI-PEITTAUSPESU on aina lisättävä veteen seoksen kuumenemisen ja roiskumisen estämiseksi.

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen

Betonipintojen peittäminen: BETONI-PEITTAUSLIUOS laimennetaan muovisessa astiassa vedellä seossuhteessa 1 : 1. Metallia-astiat syöpyvät hapon vaikutuksesta pilalle. Pesuliuos kaadetaan sihdillä varustetulla kastelukannalla tasaisesti lattialle, jolloin sementtiliima liukenee voimakkaasti kuohuen. Liuoksen tasaista leviämistä autetaan harjalla. Jos sementtiliimaa on paksultikin, on happoa levitettävä runsaammin. Laimennettua pesuliuosta tarvitaan n. 0,5 - 1,0 l/m².

BETONI-PEITTAUSLIUKSEN annetaan vaikuttaa n. 5 min, jonka jälkeen syntynyt neutraali suolaliuos työnnetään harjalla lattiakaivoon. Jos kaivoa ei ole, kerätään liete ämpäriin rikkalapion ja leveään kumilastan avulla. Peitattu alue huuhdellaan välittömästi vedellä ja vesi kerätään pois. Kun lattia on kuivunut 2 - 3 vrk, se on valmis maalattavaksi.

Tiilipintojen pesu: Pestävä alue kastellaan vedellä ennen pesuliuoksen levitystä, ettei liuos imeytyisi tiileen. Veteen seossuhteessa 1 : 1 laimennettu BETONI-PEITTAUSLIUOS levitetään harjalla pestävälle alueelle. Pesuliuoksen annetaan vaikuttaa 5 - 10 min, jonka jälkeen suoritetaan vesihuuhtelu.

Kaakelipintojen pesu: BETONI-PEITTAUSLIUOS laimennetaan vedellä suhteessa 1 : 1 tai 1 : 2. Kaakelilaatat pestään pesuliuokseen kastetulla rätillä yksitellen, ettei liuos pääsisi syövyttämään saumoja. Lopuksi suoritetaan perusteellinen vesihuuhtelu.

SUOJAVÄLINEET

Käyttäjille suositellaan kumisaappaita, kumikäsineitä ja silmäsuojaimia. Koska pesuliuos on happoa, se saattaa syövyttää tekstiilejä.

Tuotteesta haihtuu happohöyryjä, jotka ovat ärsyttäviä. Työn aikana on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta tai käytettävä sopivaa hengityssuojainta.

ENSIAPU

Happoroiskeet iholle: Pesu vedellä ja saippualla, jonka jälkeen iho rasvataan.

Happoroiskeet silmiin: Välittömästi huuhdellaan vedellä 15 minuutin ajan. Tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.
