

**LAKKATYYPPI
KÄYTTÖ
ERIKOISOMINAISUUDET**

HELO 15 on himmeä, nopeasti kuivuva uretaanialkydilakka, jolla on hyvät kestävyysominaisuudet. Lakka soveltuu kaikkeen vaativaan puupintojen lakkaukseen sisällä ja ulkona.

HELO 15:n pinta on kova ja samalla kimmoisa. Siksi lakkakalvo kestää kulutusta ja iskuja. Pesuaineet, rasva ja öljy eivät vahingoita lakkakalvoa. Käyttökohteita ovat laualattiat, kalusteet ym. puupinnat, joihin halutaan kestävä lakkaus.

MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 521, 541 ja 644. Kiiltoryhmä 5, himmeä.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 41 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/i): 500 g/l. Tuotteen VOC: max. 500 g/l.

Käytännön riittoisuus10 - 14 m²/l**Tiheys**

n. 0,9 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- pölykuiva 1 tunnin kuluttua
- kosketuskuiva 6 tunnin kuluttua
- päällemaalattavissa 16 tunnin kuluttua

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu

TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)

Kiilto

Himmeä

Värisävyt

Väritön
Lakka kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin (kuultavat sävyt).

Pakkauskoot

Väritön: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely

Lakattavilta pinnoilta poistetaan rasva ja lika. Lakatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella. Vanha, ehyt lakkapinta hiotaan himmeäksi. Jos lakkapinta on rapautunut ja hilseilevä, kaavitaan pinta puhtaaksi käyttäen apuna maalinpoistoaainetta. Myös varovaista polttokaavintaa voidaan käyttää. Tämän jälkeen pinta hiotaan ja pöly poistetaan tarkoin.

Ulkokäytössä kohteet pohjustetaan ennen lakkausta värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Pinta hiotaan vielä uudelleen ennen lakkausta ja pöly poistetaan.

Lakkaus

Ennen käyttöä lakka sekoitetaan huolellisesti pohjaa myöten. Pohjalakkaukseen käytetään aina kiiltävää HELO 90:ää, joka ohennetaan TEKNOSOLV 1621:llä noin 20 %. Ennen pintalakkausta tehdään kevyt hionta ja pölyn poisto. Pintalakkaus tehdään ohentamattomalla HELO 15:llä 1 - 3 kertaa. Kaikkien lakkauskertojen välillä suoritetaan kevyt hionta ja pölyn poisto.

Lakka levitetään leveällä lakkasiveltimellä.

Lakkauksen ja lakan kuivumisen aikana on huolehdittava hyvästä tuuletuksesta.

Huom! Ulkokäyttöön suosittelemme sävytettyä lakkaa.

Lakkausolosuhteet

Lakattavan pinnan tulee olla kuiva.

Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Hoito-ohjeet

Lakattu pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa ja puhdistettavuutensa 3 - 4 viikon kuluessa. Kovaa käsittelyä ja puhdistusta tulee välttää tänä aikana. Likaantunut pinta voidaan puhdistaa nihkeällä siivousliinalla tai mopilla käyttäen neutraalia pesuainetta. Myöhemmin voidaan hyvin likaisilla pinnoilla käyttää heikosti emäksistä/alkalista yleispuhdistusainetta.

LISÄTIETOJA

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1785_Tuoteseloste.pdf