

# TRANEMO PUNAMULTAMAALI

## sivellinlevitys

**MAALITYYPPI** Perinteinen vanhan ajan punamultamaali. Maali muodostaa hengittävän pinnan ja se suojaa puuta luonnonmukaisella tavalla.  
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 465. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

**KÄYTTÖ** Aittojen, ulkorakennusten ja muiden vastaavien kohteiden maalaamattomat sahalautapinnat ja höyläämättömät hirsipinnat sekä aiemmin punamultamaalilla maalatut pinnat.  
TRANEMO PUNAMULTAMAALI antaa seinän hengittää niin, että vesihöyryt pääsevät haihtumaan maalikerroksen läpi.  
Ei sovellu höylättyjen tai muilla maalityypeillä maalattujen pintojen käsittelyyn.

### TEKNISET TIEDOT

**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 32 paino-%

**Pigmentti**

Rautaoksidipigmentti.

**Sideaine**Keitettyä pellavaöljyä n. 7 % kokonaispainosta.  
Vehnäjauhoa n. 6 % kokonaispainosta.**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)**

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

**Käytännön riittoisuus**n. 3 m<sup>2</sup>/l**Tiheys**

n. 1,2 g/ml

**Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH**Päällemaalattavissa n. 4 h kuluttua  
Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.**Välineiden pesu**

Vesi

**Kiilto**

Täyshimmeä

**Värisävyt**

Punainen

**Pakkauskoot****Punainen** 10 L**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Maalaamaton sahalauta ja karkea hirsipinta: Harjaa pois irtoava pöly ja lika sekä irtoavat puukuidut. Homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pohjamaalaa metalliosat FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

Aikaisemmin punamullalla maalattu pinta: Poista pinnasta irtoava maali teräsharjalla tai korkeapainepesulla. Suojaa ruostuvat metalliosat FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

**Maalaus**

Levitä maali leveällä ns. punamultasiveltimellä. Pohjusta ensin 10 - 20 % vedellä ohennetulla TRANEMO PUNAMULTAMAALILLA. Maalaa mahdollisimman ohuesti kunnes hyvä peitto on saavutettu.

Uudet pinnat maalataan kahteen kertaan, aikaisemmin punamultamaalilla maalatut pinnat yhteen tai kahteen kertaan.

TRANEMO PUNAMULTAMAALI sisältää rautaoksidipigmenttiä, joka on luonnonpigmentti. Tästä syystä pieniä sävyeroja saattaa esiintyä. Yhdistä siksi eri valmistuserien maalit samaan astiaan tai käytä luonnollisia rajakohtia, esim. kulmia.

HUOM! TRANEMO PUNAMULTAMAALI sisältää rautasulfaattia, joka saattaa liueta maalipinnasta ja aiheuttaa ruosteläikkiä vaaleisiin rappaus- tai betonisokkeleihin, ja saattaa myös kellastuttaa vaaleita puupintoja.

**Maalausolosuhteet**

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras maalaussää on pilvipouta.

**Varastointi**

Varastoidaan viileässä.  
Ei saa jäätyä.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_660\_Tuoteseloste.pdf