

TUOTETYYPPI SATU SAUNAVAHA on vesiohenteinen luonnonvaaha sisältävä suoja-aine saunan puupintojen käsittelyyn. Se muodostaa vahamaisen likaa ja vettä hylkivän, mutta hengittävän pinnan. Väritön SATU SAUNAVAHA syventää puupinnan luonnollista värisävyä. Tuote on saatavissa myös kuultavina vakiosävyinä.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 711.
Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.

KÄYTTÖ Saunan löylyhuoneiden katto- ja seinäpaneelien sekä lauteiden käsittely. Soveltuu käsittelemättömälle ja aiemmin puuvahalla käsitellylle puupinnalle. Voidaan käyttää myös pesuhuoneiden sekä takka- ja asuinhuoneiden katto- ja seinäpaneelien käsittelyyn.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 25 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/f): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Käytännön riittoisuus	Yhteen kertaan sileälle pinnalle levitettynä: n. 10 m ² /l
Tiheys	n. 1,0 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH	
- pöykykuiva	½ h kuluttua
Seuraava käsittely	1 h kuluttua
Käyttöönotto	seuraavana päivänä (ks. sivu 2: Käyttöönotto)
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Värisävyt	Väritön, valkoinen, harmaa ja musta Voidaan sävyttää Kuultavat sisäsävyt -värikartan sävyihin.
Pakkauskoot	Väritön: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L Vakiosävyt: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitely**

Uudet puupinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Aiemmin puuvahalla käsitellyt pinnat pestään RENSA SAUNA saunapesulla ja huuhdotaan huolellisesti vedellä. Jos puupinta on aiemmin lakattu, öljyitty tai käsitelty saunasuojalla, saunavahan soveltuvuus pintaan tulee varmistaa koesivelyllä.

Pintakäsittely

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti. Sävytettyä tuotetta on sekoitettava tarvittaessa myös käytön aikana. SATU SAUNAVAHA levitetään siveltimellä tai sienellä. Saunan paneelipinnoille ja lauteille riittää kertasively. Pesuhomeiden ja muiden kattopintojen paneelit käsitellään kaksi kertaa. Käytettäessä sävytettyä tuotetta tulee värisävyn voimakkuus ja imeytyminen puupintaan varmistaa koesivelyllä. Sävyyn vaikuttavat pinnan imevyys ja mahdolliset aiemmat käsittelyt. Tuotetta voidaan ohentaa tarvittaessa vedellä 5 - 20 tilavuus-%, jos värisävy vaikuttaa liian voimakkaalta.

Olosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsitelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Tuulettaminen maalaustyön ja tuotteen kuivumisen aikana nopeuttaa kuivumista.

Käyttöönotto

Sauna voidaan lämmittää 1 päivän kuluttua saunasuojan levityksestä, mutta se tulee esilämmittää ja tuulettaa kerran ennen käyttöönottoa. Saunavahan lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää n. 3 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on pintaa käsiteltävä varoen.

Pinnan hoito

Pinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuksella pyyhkimällä. Pesuaine ja lika poistetaan pyyhkimällä ja/tai huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä. Työvälineenä käytetään siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta tai voimakasta hankausta tulee välttää. Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan laimennus- ym. käyttöohjeita.

LISÄTIETOJA

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1913_Tuoteseloste.pdf