
MAALITYYPPI	Vesiohenteinen, täyshimmeä akrylaattimaali sisätilojen maalaukseen. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 311. Kiiltoryhmä 6. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitusten M1-ryhmään .	
KÄYTTÖ	Maali soveltuu uusien ja ennen maalattujen puu-, betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili-, ja rakennuslevypintojen maalaukseen kun halutaan täyshimmeä, musta pinta. Erityisesti maali soveltuu alaslaskettujen ritiläkattojen kattorakenteiden maalaukseen.	
<hr/>		
TEKNISET TIEDOT		
Kuiva-ainepitoisuus	N. 31 tilavuus-%	
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.	
Käytännön riittoisuus	Ennen maalattu pinta Tasoite ja puukuitulevy Betoni- ja rappauspinta	7 - 10 m ² /l 5 - 8 m ² /l 4 - 7 m ² /l
Tiheys	n. 1,5 g/ml	
Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %		
- pölykuiva	½ tunnin kuluttua	
- päällemaalattavissa	2 tunnin kuluttua Kuivuminen hidastuu ilman ollessa viileä ja/tai kostea.	
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.	
Kiilto	Täyshimmeä	
Värisävyt	Musta	
Pesun- ja kulutuksenkesto	Maalipinnan kulutuksen kesto on vähäinen. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoiluokka on 3 (ISO 11998).	
Pakkauskoot	9 L, 18 L	
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.	

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Pinnan epätasaisuudet silotetaan kohteeseen sopivalla SILORA-sarjan tasoitteella. Kuivunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan.
Teräspinnat pohjamaalataan FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maalia ohennetaan tarvittaessa vedellä.
Maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1 - 2 kertaa.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

Varastointi

Ei saa jäättyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_627_Tuoteseloste.pdf