

TEKNOSPRO BINDER PLUS

pölynsidonta-aine

TUOTETYYPPI

TEKNOSPRO BINDER PLUS on vesiohenteinen, väritön, mikroakryylipohjainen pölynsidonta-aine seinä-, katto- ja lattiapinnoille lämmitetyissä ja kylmissä tiloissa, sekä säältä suojassa oleville betonipinnoille ulkona, esim. parkkihallit.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 161 ja 163.
Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.

KÄYTTÖ

TEKNOSPRO BINDER PLUS soveltuu käsittelemättömien betoni-, tiili-, harkko-, rakennuslevy-, rappaus-, tasoite- yms. pintojen pölynsidontaan. Myös eräiden pumpattavien lattiatasoitteiden pohjustukseen ennen maalausta TEKNOFLOOR AQUA PRO lattiamaalilla.

Väritön TEKNOSPRO BINDER PLUS ei värjää tai tummenna käsiteltyjä mineraalipintoja. Pölynsidontakäsitelty pinta voidaan tarvittaessa pintamaalata Teknoksen vesiohenteisilla sisämaaleilla.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus

N. 10 paino-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/h): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Käytännön riittoisuus

Yhteen kertaan sileälle pinnalle levitettynä: n. 8 - 12 m²/l

Tiheys

n. 1,0 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- pölykuiva

½ tunnin kuluttua

Seuraava käsittely

1 - 2 tunnin kuluttua

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Värisävyt

Väritön

Pakkauskoot

5 L, 9 L, 18 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen ja levitys

Käsiteltävän alustan tulee olla kuiva ja puhdas, esim. betonilattian hionnan jälkeen tulee lattia imuroida.

TEKNOSPRO BINDER PLUS on käyttövalmis tuote.

Levitys siveltimellä, telalla tai korkeapaineruiskulla 1–2 kertaa riippuen alustan huokoisuudesta.

Korkeapaineruiskusuutin 0,011 - 0,015".

Itsesiiliväät lattiatasoitteet, ns. pumpattavat plaano-lattiat tulee pohjustaa ennen maalausta. Lattiatasoitteen soveltuvuus maalausaluksiksi tulee varmistaa tasoitevalmistajalta (mm. webervetonit 110 Fine ja webervetonit 120 Reno ovat maalattavia tasoitteita).

Tasoitevalmistajan ohjeen mukaisen kuivumis-/kovettumisaikojen jälkeen lattiapinta hiotaan ja puhdistetaan hiontapölystä ja pohjustetaan TEKNOSPRO BINDER PLUS pölynsidonta-aineella. Kertalevitys. TEKNOSPRO BINDER PLUS levitetään lattialle kumilastalla tai telaamalla. Levitysmäärä on noin 0,1 l/m². Pohjusteen tulee imeytyä tasoitepintaan, eikä se saa muodostaa lammikoita lattialle. Pohjusteen kuivuttua tasoitepinta maalataan TEKNOFLOOR AQUA PRO lattiamaalilla.

Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Pölynsidonta-aineen levityksen ja sen kuivumisen aikana tulee ilman ja maalattavan pinnan lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Alhainen kosteus ja/tai yli +21°C:n lämpötila sekä käsittelyn jälkeinen tuuletus nopeuttavat pölynsidonta-aineen kuivumista.

Varastointi

Varastoitava viileässä ja tiivistä suljetuissa astioissa.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.



FI_2116_Tuoteseloste.pdf