

MAALITYYPPI

TEKNOSPRO BINDER on vesiohenteinen, väritön akryylipohjainen pölynsidonta-aine seinä- ja kattopinnoille sisäkäyttöön.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 161.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksien **M1-ryhmään**.

KÄYTTÖ

TEKNOSPRO BINDER soveltuu käsittelemättömien betoni-, tiili-, harkko-, rakennuslevy- yms. pintojen pölynsidontaan sisätiloissa.
Väritön TEKNOSPRO BINDER ei värjää tai tummenna käsiteltyjä mineraalipintoja.

Pölynsidontakäsitelty pinta voidaan tarvittaessa pintamaalata Teknoksen vesiohenteisilla sisämaaleilla.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 14 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/h): 30 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Käytännön riittoisuus

Yhteen kertaan sileälle pinnalle levitettynä: n. 10 m²/l

Tiheys

n. 1,0 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH**- pölykuiva**

½ tunnin kuluttua

Seuraava käsittely

1 - 2 tunnin kuluttua

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Värisävyt**Väritön**

Tuote voidaan sävyttää kuultaviin sävyihin riittävän pölynsidontakalvon todennettavuuden helpottamiseksi. Sävytys tehdään Teknoksen kuultavien sisäsävyjen mukaisesti sävytysryhmässä TPL. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely ja levitys**

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva.
TEKNOSPRO BINDER on käyttövalmis tuote, joka on tarvittaessa sävytettävissä kuultaviin sävyihin. Tällä huomiovärjäyksellä voidaan helpottaa riittävän pölynsidontakalvon todennettavuutta.
Levitys siveltimellä, telalla tai korkeapaineruiskulla 1–2 kertaan.
Korkeapaineruiskusuutin 0,013 - 0,017".

Levitysolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1848_Tuoteseloste.pdf