
MAALITYYPPI	<p>Vesihöyrytiivin kalvon muodostava akrylaattipohjainen vesiohenteinen kosteussulkupohjuste. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 213.</p> <p>Sisältyy yhdessä TIMANTTI 20:n kanssa märkätilojen maalausjärjestelmään, joka on Ruotsissa Måleribranschens Våtrumskontroll'in (MVK) hyväksymä.</p>
KÄYTTÖ	<p>Käytetään kosteiden ja märkätilojen kosteussulkuna seinissä ja katoissa, jotka valmiiksimaalataan TIMANTTI-sarjan pintamaalilla. Alustana voi olla tasoite- tai betonipinta, erilaiset rakennuslevyt, kosteiden tilojen liimalla kiinnitetty lasikuitutapetti jne.</p>
<hr/>	
TEKNISET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	N. 40 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Käytännön riittoisuus	Ohentamattomalla maalilla: 4 - 8 m ² /l
Tiheys	n. 1,0 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH	
- pölykuiva	2 tunnin kuluttua
- päällemaalattavissa	4 tunnin kuluttua. Päällemaalaus tehtävä viimeistään 12 tunnin kuluttua.
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja RENSA BRUSH pensselipesuaineella.
Värisävyt	Läpikuultavan vihreä
Pakkauskoot	0,9 L, 2,7 L, 9 L
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Muovitapetit ja keraamiset laatat poistetaan.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Pinnan epätasaisuudet silotetaan SILORA LW märkätilojen kevyttasoitteella. Pinta hiotaan ja hiontapöly poistetaan.

Maalaus

Ennen käyttöä TIMANTTI W sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään siveltimellä tai telalla.

Ensimmäinen käsittely tehdään kosteussululla, jota on ohennettu vedellä suhteessa 1 : 1.
Toinen käsittely 1 - 2 tunnin kuivumisen jälkeen ohentamattomalla kosteussululla.
Lasikuitukankaan liimaukseen käytetään TIMANTTI W kosteussulua. Tämän jälkeen kangas pohjamaalataan kertaalleen ohentamattomalla TIMANTTI W kosteussululla märkää märkeä.

Pintamaalaus

Pinnan kuivuttua n. 4 tuntia tehdään pintamaalaus TIMANTTI-sarjan pintamaalilla.
Pintamaalaus on tehtävä 12 tunnin kuluessa.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

LISÄTIETOJA

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1085_Tuoteseloste.pdf