

LAKKATYYPPI

NATURA 15 on vesiohenteinen akrylaattilakka, jossa on tehokas UV-suoja. Se tasoittuu hyvin, kuivuu nopeasti, on lähes hajuton eikä kellastu. Lakka kestää kuivuttuaan pesua ja kulutusta.
MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteriipit 511 ja 513. Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.

KÄYTTÖ

NATURA 15:llä lakataan esim. sisäseinät, sisäkatot, paneelit ja hirsiseinät sisätiloissa. Ei sovellu huonekalujen eikä lattioiden lakkaukseen.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 25 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

Käytännön riittäisyys

8 - 14 m²/l

Tiheys

n. 1,0 g/ml

Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %

- pölykuiva
- päällelakattavissa
- käyttöönottokuiva

½ tunnin kuluttua
1 tunnin kuluttua
8 tunnin kuluttua
Lakka saavuttaa lopullisen kovuutensa 2 - 3 viikon kuluttua.

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne

Vesi

Välineiden pesu

Vesi ja synteettinen pesuaine

Kiilto

Puolihimmeä

Värisävyt

Väritön
Lakka kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

Pakkauskoot

0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteily

Lakattavat pinnat puhdistetaan pesemällä RENSA SUPER maalipesuaineella, hiomalla tai harjaamalla. Vanha, ehyt lakkapinta pestään puhtaaksi rasvasta ja liasta ja hiotaan himmeäksi. Jos lakkapinta on rapautunut tai hilseilevä, se poistetaan kokonaan hiomalla. Vanha lakkapinta voidaan myös pehmentää maalinpoistoaineella ja kaapia pois. Kaavinnan jälkeen pinta hiotaan.

Lakkaus

Ennen lakkausta purkin sisältö sekoitetaan huolellisesti pohjaa myöten. Pohjalakkauksessa NATURA 15:tä ohennetaan vedellä 0 - 15 %.

Lakka levitetään 3 - 4" lakkasiveltimellä, hajotusilmaruiskulla tai suurpaineruiskulla. Ruiskutusviskositeetin tulee olla 25 - 40 s, DIN 4. Sopiva suurpaineruiskusuutin on 0,009 - 0,015".

Ensimmäisen lakkakerroksen kuivuttua voidaan pinta hioa kevyesti pystyyn nousseiden puukuitujen poistamiseksi. Toinen lakkaus tehdään ohentamattomalla NATURA 15:llä.

Haluttaessa erittäin huoliteltu ja kestävä lakkapinta tehdään lakkaus kolmeen kertaan. Toinen kerros hiotaan huolellisesti ennen valmiiksi lakkausta.

Lakkausolosuhteet

Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1891_Tuoteseloste.pdf