



# AQUAFILLER 1100-00

## pohjamaali

<b>MAALITYYPPI</b>	Vesiohenteinen, akryyliperustainen pohjamaali.
<b>KÄYTTÖ</b>	Puulistat ja -ovet sekä MDF- ja kuitulevyypinnat sisätiloissa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.
<b>ERIKOISOMINAISUUDET</b>	AQUAFILLER 1100-00 kuivuu nopeasti ja se on helppo hioa. AQUAFILLER 1100-00:lla saadaan täyttävä pinta, joka voidaan pintamaalata vesiohenteisilla maaleilla.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	38 ±2 tilavuus-%
<b>Kiintoainepitoisuus</b>	n. 720 g/l
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	n. 33 g/l
<b>Teoreettinen riittoisuus</b>	8 m <sup>2</sup> /l (märkäkalvo 125 µm, kuivakalvo 48 µm) 6 m <sup>2</sup> /l (märkäkalvo 167 µm, kuivakalvo 64 µm)
<b>Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 % (lasi 120 µm)</b>	
- pölykuiva	30 min kuluttua
- kosketuskuiva	40 min kuluttua
<b>Päällemaalattavissa</b>	1 h kuluttua
	Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla.
<b>Ohenne, välineiden pesu</b>	Vesi
<b>Kiilto</b>	Himmeä
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen
<b>VAROITUSMERKINTÄ</b>	Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

---

## KÄYTTÖOHJEET

### Pinnan esikäsittely

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.  
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

### Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.  
Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 - +38°C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.

### Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.  
Maali levitetään ruiskulla.  
Suositellaan käytettäväksi ohentamattomana, mutta voidaan tarvittaessa ohentaa vedellä.

### LISÄTIETOJA

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

EI SAA JÄÄTYÄ

---

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_970\_Tuoteseloste.pdf