

TEKNOL AQUA 1410-01 on vesiohenteinen puunsuoja-aine teolliseen käyttöön. Käytetään ulkokäyttöön tarkoitetulla uudella, käsittelemättömällä puulla, esimerkiksi ikkunoissa ja ovissa. Hyväksytty standardin BS/EN 335-1:1994 mukaisiin luokkiin 2 ja 3.

Aine antaa puulle suojan puuta tuhoavia lahottajasieniä ja sinistymäsieniä vastaan. Se täyttää standardin EN 599-1 vaatimukset. Lisäksi puun mittavakaumus paranee.

Käsittely TEKNOL AQUA 1410-01:llä tasaa värieroja pintakäsiteltäessä puu läpikuultavilla aineilla.

**TEKNISET TIEDOT**

Sideaine:	Synteettinen sideaine
Kuiva-ainepitoisuus:	Väritön: n. 5 paino-% Värilliset: n. 7 paino-%
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC):	Katso käyttöturvallisuustiedote.
Teoreettinen riittoisuus:	Levitysmäärä vähintään 80 g/m <sup>2</sup>
Värisävyt:	Harmaa, musta, keltainen ja väritön.

**KÄYTTÖOHJEET**

Esikäsitteily:	Puun on oltava puhdas ja pölytön. Puun kosteuspitoisuuden tulisi olla: Ikkunat ja ovet: 13 ± 2 % Ulkoerhöukset: 18 ± 2 %
Käsittely:	Levitetään kastamalla, vaelumaalauksella (flow coat), käsin tai automaattisesti tapahtuvalla ruiskumaalauksella, tai siveltimellä. Noudata etiketissä olevia ohjeita.
Käyttöolosuhteet:	Aine toimitetaan käyttövalmiina. Sekoita hyvin ennen käyttöä.  Koska todellinen imeytyminen riippuu puulajista, pinnan laadusta ja levittämistavasta, se voi käytännössä vaihdella ja on tarkastettava soveltuvin keinoin. Pyydä Teknoksesta lisätietoja. Käytön ja kuivumisen aikana on ilman suhteellisen kosteuden oltava n. 50 % ja ympäristön lämpötilan 18-22 °C.
Pintakäsittely:	Käsitelty puu tulee aina suojata pintakäsittelyllä, mikäli puu joutuu alttiiksi säälle.
Kuivumisaika, 20°C/50 % RH:	Käsittelykuiva: 1–2 tuntia Uudelleen käsittely: 2–3 tunnin kuluttua
	Kuivumisaikaa voi lyhentää käyttämällä erityisiä kuivaamisjärjestelmiä. Kuivumisajat ovat viitteellisiä. Ne voivat vaihdella puun laadun, lämpötilan, kosteuden ja ilmanvaihdon mukaan.
Puhdistaminen:	Käytä vettä ja saippuaa käytettyjen työkalujen puhdistamiseen.
<b>TERVEYS JA TURVALLISUUS</b>	Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.

**TUOTESELOSTE 1179**

15 2.4.2020

Sivu 2/2

**TEKNOL AQUA 1410-01****LISÄTIEDOT**

Pakkauskoko: 20, 120 ja 1000 l

Säilytys: Tuote on säilytettävä yli 5 °C:n lämpötilassa. Säilytä turvallisessa paikassa. Säilyvyys on vähintään 18 kuukautta valmistuspäivästä. Rajoitettu säilyvyys astian avaamisen jälkeen.

Kansalliset rekisteröinnit: TEKNOL AQUA 1410-01 on saanut seuraavat puunsuoja-aineilta vaadittavat hyväksynät:

**FIN: FI-2016-0008, FI-2016-0008-1**  
AT: AT/2012/Z/00088-01/8  
CH: CH-2012-0068  
CZ: CZ-2012-0033  
DE: DE-2012-MA-08-00110  
DK: BDP reg. 417-5  
EE: EE/2012/0018  
HU: HU-2012-MA-08-00018-0000  
IT: IT/2014/00183/MRAFP  
LT: (10-14 17.5)BPR-104(A-08VAP181149/D-20-47  
LV: LV/2012/MR/018  
PL: PB/PL/2013/0064/A/MR/FF  
SE: Reg. nr. 4707 (klass 2)  
SK: 2010/3549/6806/SK/MA/8409  
SL: SLI-2013-3013  
UK: UK-2012-0481  
NO: NO-2014-004

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

## TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsiteltyjen esineiden pakolliset merkinnät

Jos esine on käsitelty puunsuoja-aineella jolla on ilmoitettu olevan biosidisia ominaisuuksia (suojaaminen esimerkiksi puuta tuhoavilta lahottajasisieniltä tai sinistäjäsisieniltä), on noudatettava alla esitettyjä ohjeita, jotka ovat uuden, 1.9.2013 voimaan tulevan EU:n biosididirektiivin mukaiset:

Tällaisten käsiteltyjen esineiden, kuten ovien ja ikkunoiden, markkinoille saattamisesta vastuussa olevan henkilön on merkittävä esineet alla olevassa tiedotteessa luetelluilla TEKNOL AQUA 1410-01:tä koskevilla tiedoilla.

Merkintöjen on oltava selvästi näkyvissä, helposti luettavissa ja riittävän kestäviä. Jos se on käsitellyn esineen koon tai toiminnan vuoksi tarpeellista, merkinnät on esitettävä pakkauksessa, käyttöohjeissa tai takuussa.

Lisätietoja on biosidiasetuksen 528/2012 artiklan 58 osassa 3:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:FI:PDF>

## TIEDOTE: TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsitellyt esineet

Tämä esine on käsitelty puunsuoja-aineella: ( <i>biosidiasetus 528/2012, PT8</i> )	TEKNOL AQUA 1410-01
a) TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsitellyt esineet sisältävät:	Tuotetyypille 8 hyväksytyjä biosideja
b) TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsitellyt esineet on suojattu seuraavilta:	Puuta tuhoavat lahottajasisienet tai sinistäjäsisienet
c) TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsitellyt esineet sisältävät seuraavia biosidivalmisteita:	Propikonatsoli, IPBC
d) TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsitellyt esineet sisältävät seuraavia nanomateriaaleja:	-
TEKNOL AQUA 1410-01-puunsuoja-aineen on valmistanut:	Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Puh. +45 76 93 94 00

e) **Erityiset TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsiteltyjen esineiden varotoimet:**

Vesielöistön suojelemiseksi ei käsiteltyä puuta saa käyttää vesiympäristössä tai sen välittömässä läheisyydessä (esimerkiksi joet, purot ja järvet).

Syyskuu 2013