

---

<b>TUOTETYYPPI</b>	Vesiohenteinen, 1-komponenttinen parkettilakka asuintilojen parketti- ja puulattioiden lakkaukseen.  MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 641. Kiiltoryhmä 3, puolikiiltävä.  Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen <b>M1-ryhmään</b> . Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeus.
<b>KÄYTTÖ</b>	AKU DE LUXE 55 soveltuu flotex-, huopa- ja mohairlastalevitykseen parketti- ja puulatioille. Ei sovellu timanttimännyn eikä kemiallisesti käsiteltyjen puulajien, kuten savutammen lakkaukseen.

---

**TEKNISET TIEDOT**

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 30 tilavuus-%
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
<b>Käytännön riittoisuus</b>	Kertasively huopalastalla: 10 - 12 m <sup>2</sup> /l Kertasively teräslastalla (huoltolakkaus): n. 25 m <sup>2</sup> /l
<b>Tiheys</b>	n. 1,0 g/ml
<b>Kuivumisaika, +20°C / RH 50 %</b>	
- teräslastalevitys	15 - 30 min kuluttua
- flotex-, huopa- ja mohairlastalevitys	n. 2 h kuluttua
- kestää kävelyn	1 - 2 vuorokauden kuluttua
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
<b>Ohenne, välineiden pesu</b>	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja RENSA BRUSH pensselipesuaineella.
<b>Kiilto</b>	Puolikiiltävä
<b>Värisävyt</b>	Väritön
<b>Pakkauskoot</b>	<b>Väritön:</b> 5 L, 10 L

---

**VAROITUSMERKINTÄ** Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

---

## KÄYTTÖOHJEET

### Esikäsitteleminen ja lakkaus

Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Pintakäsittelymättömät ja puhtaaksi hiotut lattiat:

Kittaa lattiassa olevat raot GAP Parkettikitillä. Pohjusta puupinta Teknos Oy:n valmistamalla vesiohenteisella pohjalakalla tuotteen ohjeiden mukaisesti. Välihiot tarvittaessa hiomapaperilla tai verkolla numero 150 ensimmäisen pohjustuksen jälkeen. Pintalakkaa AKU DE LUXE 55 Parkettilakalla 2–3 kertaa puun kuvion suuntaisesti.

Tehdaslakatut parketit tai aiemmin asennuslakatut lattiat (huoltolakkaus):

Suurita kevyt välihiointa hiomapaperilla tai -verkillä nro 100–150. Poista hiontapöly imuroimalla ja nihkeällä puhtaalla mopilla. Lakkaa AKU DE LUXE 55 Parkettilakalla kertaalleen ruostumattomalla teräslastalla ja 1–2 kertaa flotex-, huopa- tai mohairlastalla. Huom! Tarkista mahdollisen käytetyn vahan ja lakan yhteensopivuus valmistajilta ennen huoltolakkausta. Aikaisemmin öljy-, uretaani- tai alkydilakalla lakatut lattiat tulee hioa puhtaalle puulle.

Epätasaisten lattioiden lakkaus on syytä suorittaa siveltimellä seuraavasti:

Sivele puhtaaksi puupinta AKU DE LUXE 55 Parkettilakalla ensimmäisellä kerralla ohuelti. Lakan kuivuttua tehdään kevyt välihiointa (hiomapaperi nro 100–150). Huolellisen puhdistuksen jälkeen lattia sivellään vielä 2 kertaa AKU DE LUXE 55 Parkettilakalla.

Uutta lakkakerrosta ei saa levittää ennen kuin edellinen lakkakerros on täysin kuivunut. Lakka on sekoitettava aina huolellisesti ennen käyttöä.

Eräät kumilaadut matoissa ja liukuesteissä sisältävät pehmitinaineita, jotka saattavat aiheuttaa pysyviä pintavaurioita ja värimuutoksia lakka- tai öljypinnassa.

### Lakkausolosuhteet

Lakattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteuden tulee olla  $7 \pm 2$  painoprosenttia.

Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla +18 - 24 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 40 - 60 %.

### Hoito-ohjeet

Lakattu pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa ja puhdistettavuutensa 2 viikon kuluessa.

Kovaa käsittelyä ja puhdistusta tulee välttää tänä aikana. Likaantunut pinta voidaan puhdistaa nihkeällä siivousliinalla tai mopilla käyttäen neutraalia pesuainetta. Myöhemmin voidaan hyvin likaisilla pinnoilla käyttää heikosti emäksistä/alkalista yleispuhdistusainetta.

### LISÄTIETOJA

Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa yli +1 °C:n lämpötilassa on 1 vuosi.  
EI SAA JÄÄTYÄ

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotuloksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_2295\_Tuoteseloste.pdf