

TUOTETYYPPI Vesiohenteinen akrylaattimaali sisäliikuntasalien pelikenttäviivojen maalaukseen.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 669.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.

KÄYTTÖ

TEKNOFLOOR STRIPE soveltuu liikuntasalien rajaviivojen maalaamiseen sisätiloissa. Maalaus tehdään pohjalakan päälle tai pintalakkakerrosten väliin. Pintalakkaukseen soveltuvat KALLE PRO ja OPAL -pintalakat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus N. 38 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.

Käytännön riittoisuus Kertalevitys:
10 - 12 m²/l / n. 200 m/50 mm viivanleveydellä

Tiheys n. 1,3 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- pölykuiva 1 tunnin kuluttua

- päällelakattavissa ja 2 tunnin kuluttua

-maalattavissa

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja RENZA BRUSH pensselipesuaineella.

Kiilto Puolihimmeä

Värisävyt Perusmaalit 1 ja 3. Kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

Pakkauskoot **Perusmaalit 1 ja 3:** 2,7 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittele**

Käsiteltävä puupinta puhdistetaan liasta ja pölystä.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maalia voidaan ohentaa tarvittaessa vedellä, mutta tällöin maalin peittokyky saattaa heiketä.
Maali levitetään telalla, siveltimellä, sienellä tai ruiskulla.
Maalaus tehdään tarvittaessa kahteen kertaan.

Viivojen maalaus voidaan suorittaa pohjalakkojen päälle tai pintalakkakerrosten väliin.
Mikäli viivat maalataan pintalakkakerrosten väliin, tulee pintalakka välihioa karkeudella P120-150 ja imuroida ennen viivojen maalausta.

Mikäli viivojen rajaus tehdään teippaamalla, tulee teippi valita niin, että teipistä ei jää liimajäämiä. Suosituksena on poistaa teipit välittömästi maalaamisen jälkeen.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla +18 - 25°C ja ilman suhteellisen kosteuden 35 - 65 %.

LISÄTIETOJA

Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa yli +1 °C:n lämpötilassa on 2 vuotta.
EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2426_Tuoteseloste.pdf