
TUOTETYYPPI	Vesiohenteinen, puun luonnollista sävyä korostava pohjalakka. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 623. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitusten M1-ryhmään . Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeus.
KÄYTTÖ	TEMPO soveltuu parketti- ja puulattioiden pohjalakkaukseen kaikilla levitysvälineillä. Pintalakkaukseen käytetään Teknos Oy:n parkettilakkoja.
<hr/>	
TEKNISEET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	N. 32 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Käytännön riittoisuus	Kertasively teräslastalla: n. 25 m ² /l 3 levityskertaa teräslastalla: 10 - 15 m ² /l Kertasively huopalastalla, lakkaharjalla tai -telalla: 10 m ² /l
Tiheys	n. 1,0 g/ml
Kuivumisaika, +20°C / RH 50 %	
- teräslastalevitys	30 - 60 min kuluttua
- tela-, huopalasta- tai lakkaharjalevitys	1 - 2 tunnin kuluttua
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja RENZA BRUSH pensselipesuaineella.
Värisävyt	Väritön
Pakkauskoot	Väritön: 5 L
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Esikäsittely ja lakkaus**

Hio puupinta huolellisesti käyttäen viimeisenä hiomapaperia nro 100 tai hienompaa. Kittaa raot oikaisuhiontojen yhteydessä GAP parkettikitillä. Viimeistelyhionnan jälkeen levitä TEMPO puupinnalle ruostumattomalla teräslastalla, telalla, huopalastalla tai lakkaharjalla. Kuivumisen jälkeen väliho lattia esim. verkon- tai paperinkarkeudella 120. Teräslastalevityksen tapauksessa suorita välihionnan jälkeen kaksi TEMPO-parkettipohjalakkasivelyä teräslastalla ja anna kuivua.

Pohjalakkauksen valmistuttua suorita pintalakkaus Teknos Oy:n vesiohenteisellä parkettilakalla.

Vesiohenteinen pohjalakka aiheuttaa lievää puun "tikkuuntumista". Mikäli lopullisesta pinnasta halutaan ehdottoman sileä, väliho puupinta kevyesti ensimmäisen lakan levityksen jälkeen.

Pintalakkausta ei saa suorittaa ennen kuin koko pohjalakkakerros on täysin kuivunut.

Lakkausolosuhteet

Lakattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteuden tulee olla 7 ± 2 painoprosenttia.

Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla +18 - 24 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 40 - 60 %.

LISÄTIETOJA

Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa yli +1 °C:n lämpötilassa on 1 vuosi.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2304_Tuoteseloste.pdf