
TUOTETYYPPI	Vesiohenteinen, 1-komponenttinen puulattiapinnoite. MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteriikot 641 ja 642. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä. Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeus.
KÄYTTÖ	NATURE MATT soveltuu telalevitykseen parketti- ja puulattioille julkisiin tiloihin ja asuinkäyttöön. Muodostaa erittäin kestävä pinnan. Ei sovellu timanttimännyn eikä kemiallisesti käsiteltyjen puulattien, kuten savutammen lakkaukseen.
<hr/>	
TEKNISET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	N. 28 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Käytännön riittävyys	Kertatelaus lakkatelalla: 6 - 8 m ² /l Kertasively teräslastalla (huoltolakkaus): n. 25 m ² /l
Tiheys	n. 1,0 g/ml
Kuivumisaika, +20°C / RH 50 %	
- teräslastalevitys	30 - 60 min kuluttua
- telalevitys	2 - 4 tunnin kuluttua
- kestää kävelyn	1 - 2 vuorokauden kuluttua
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja RENSA BRUSH pensselipesuaineella.
Kiilto	Täyshimmeä
Värisävyt	Väritön
Pakkauskoost	Väritön: 5 L
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely ja lakkaus

Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Pintakäsitlemättömät ja puhtaaksi hiottu pinnat:

Kittaa lattiassa olevat raot GAP Parkettikitillä. Pohjusta puupinta Teknos Oy:n valmistamalla vesiohenteisella pohjalakalla tuotteen ohjeiden mukaisesti. Suorita pintakäsittely NATURE MATT pinnoitteella 1–2 kertaa puun kuvion suuntaisesti.

Käsittely käyttäen ainoastaan NATURE MATT pinnoitetta:

Levitä hiottulle puulle yksi kerros telalla. Suorita huolellinen välihionta karkeudella 100–150, jonka jälkeen toista käsittely kertaalleen telalla. Huomioi tasainen imeytymä molemmilla levityskerroilla.

Tehdaslakatut parketit tai aiemmin asennuslakatut lattiat:

Puhdista lattia huolellisesti. Suorita huolellinen välihionta hiomapaperilla tai verkolla nro 100–150. Poista hiontapöly imuroimalla ja nihkeällä, nukkaamattomalla kankaalla. Levitä pinnoite kerran ruostumattomalla teräslastalla ja suorita käsittely sen jälkeen vielä 1–2 kertaa telalla. Epäselvissä tilanteissa pinnoitteen tartunta vanhaan pintaan on varmistettava kokeella. Huom. Aikaisemmin öljy-, uretaani- tai alkydilakalla lakatut lattiat tulee hioa puhtaalle puulle.

Pinnan korjaaminen:

NATURE MATT pinnoitteeseen tulleet vähäiset kuluma- ja hankaumajäljet voidaan korjata himmentämällä alue kevyesti hiomapaperilla karkeudella 150 ja levittämällä pinnoitetta päälle puunsyiden mukaisesti rajatulle alueelle. Pienillä, rajatuilla alueilla voidaan pinnoite levittää esim. vaahtomuovitelalla.

Uutta lakkakerrosta ei saa levittää ennen kuin edellinen lakkakerros on täysin kuivunut. Lakka on sekoitettava aina huolellisesti ennen käyttöä.

Eräät kumilaadut matoissa ja liukuesteissä sisältävät pehmitinaineita, jotka saattavat aiheuttaa pysyviä pintavaurioita ja värimuutoksia lakka- tai öljypinnassa.

Lakkausolosuhteet

Lakattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteuden tulee olla 7 ± 2 painoprosenttia.

Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla +18 - 24 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 40 - 60 %.

Hoito-ohjeet

Lakattu pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa ja puhdistettavuutensa 2 viikon kuluessa.

Kovaa käsittelyä ja puhdistusta tulee välttää tänä aikana. Likaantunut pinta voidaan puhdistaa nihkeällä siivousliinalla tai mopilla käyttäen neutraalia pesuainetta. Myöhemmin voidaan hyvin likaisilla pinnoilla käyttää heikosti emäksistä/alkalista yleispuhdistusainetta.

LISÄTIETOJA

Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa yli +1 °C:n lämpötilassa on 1 vuosi.
EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.



FI_2305_Tuoteseloste.pdf