

TUOTETYYPPI	Vesiohenteinen, 1-komponenttinen puulattiapinnoite. MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 641 ja 642. Kiiltoryhmä 5, himmeä.
KÄYTTÖ	HYDRO OIL soveltuu tela- ja lastalevitykseen parketti- ja puulattioille julkisiin tiloihin ja asuinkäyttöön. Muodostaa luonnollisen öljyvahamaisen ja erittäin kestävä pinnan.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 28 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Käytännön riittäisyys	Kertalevitys telalla: 8 - 10 m ² /l Kertalevitys teräslastalla: 10 - 12 m ² /l
Tiheys	n. 1,0 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH	
- hiottavissa ja päällelakattavissa	2 tunnin kuluttua 7 vuorokauden kuluttua
- käyttöönottokeiva	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja RENSA BRUSH pensselipesuaineella.
Kiilto	Himmeä
Värisävyt	Väritön
Pakkauskoot	Väritön: 5 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely ja levitys

Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Pintakäsittelemättömät ja puhtaaksi hiotut pinnat:

Kittaa lattiassa olevat raot GAP Parkettikitillä. Hio pinta karkeudella P120. Poista hiontapöly. Käsittele pinta HYDRO OIL pinnoitteella kertaalleen puun kuvion suuntaisesti. Suorita huolellinen välihionta karkeudella P120–150. Poista hiontapöly ennen pintakäsittelyä. Toista käsittely ohuin kerroksin 1-2 kertaa. Varmista, että tuote imeytyy tasaisesti molemmilla levityskerroilla.

Tehdaslakatut parketit tai aiemmin asennuslakatut lattiat:

Puhdista lattia huolellisesti. Suorita huolellinen välihionta hiomapaperilla tai verkolla P100–150. Poista hiontapöly imuroimalla ja nihkeällä, nukkaamattomalla kankaalla. Levitä pinnoite kerran ruostumattomalla teräslastalla ja suorita käsittely sen jälkeen vielä 1–2 kertaa telalla tai lastalla. Epäselvissä tilanteissa pinnoitteen tartunta vanhaan pintaan on varmistettava testikäsittelyllä. Huom. Aikaisemmin öljy-, uretaani- tai alkydilakalla lakatut lattiat tulee hioa puhtaalle puulle.

Pinnan huoltokäsittely:

HYDRO OIL pinnoitteeseen tulleet vähäiset kuluma- ja hankaumajäljet voidaan korjata himmentämällä alue kevyesti hiomapaperilla karkeudella P150, poistamalla hiontapölyt ja levittämällä pinnoitetta päälle puunsyiden mukaisesti rajatulle alueelle.

Uutta kerrosta ei saa levittää ennen kuin edellinen kerros on täysin kuivunut. Tuote on sekoitettava aina huolellisesti ennen käyttöä.

Eräät kumilaadut matoissa ja liukuesteissä sisältävät pehmitinaineita, jotka saattavat aiheuttaa pysyviä pintavaurioita ja värimuutoksia lakka- tai öljypinnassa.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteuden tulee olla 7 ± 2 painoprosenttia.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla $+18 - 25^{\circ}\text{C}$ ja ilman suhteellisen kosteuden 35 - 65 %.

Hoito-ohjeet

Käsittely pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa ja puhdistettavuutensa 2 viikon kuluessa.

Kovaa käsittelyä ja puhdistusta tulee välttää tänä aikana. Likaantunut pinta voidaan puhdistaa nihkeällä siivousliinalla tai mopilla käyttäen neutraalia pesuainetta. Myöhemmin voidaan hyvin likaisilla pinnoilla käyttää heikosti emäksistä/alkalista yleispuhdistusainetta.

LISÄTIETOJA

Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa yli $+1^{\circ}\text{C}$:n lämpötilassa on 1 vuosi.
EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2430_Tuoteseloste.pdf