

**TEKNOL 1881-60**
alkydipohjamaali

MAALITYYPPI	Vesiohenteinen alkydipohjamaali.
KÄYTTÖ	Ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien teollinen pohjamaalaus. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.
ERIKOISOMINAISUUDET	Täyttää Ruotsin P-märke -vaatimukset. Käytetään ohentamattomana. Suojaa puuta kunnes se pintamaalataan rakennuspaikalla tai tehtaalla. Valmiiksi maalaus on kuitenkin syytä tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä. Voidaan pintamaalata sekä dispersiomaaleilla että öljymaaleilla.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	41 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	n. 740 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	n. 23 g/l
Teoreettinen riittoisuus	n. 7 m ² /l (märkälevitys 195 g/m ² , kuivakalvo 60 µm)
Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 % (lasi 120 µm)	
- pölykuiva	60 min kuluttua
- kosketuskuiva	2 h kuluttua
Päällemaalattavissa	7 vrk kuluttua
Ohenne, välineiden pesu	Vesi
Kiilto	Himmeä
Värisävyt	Valkoinen Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.**Käännä**

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään alipaine- tai harjakoneella, ruiskulla tai siveltimellä.

VARASTOINTI

Ei saa jäättyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 - +25°C.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
