

**TEKNOCOAT AQUA 2550**  
**pintamaali**

---

<b>MAALITYYPPI</b>	Vesiohenteinen akryylimaaali.  Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen <b>M1-ryhmään</b> .
<b>KÄYTTÖ</b>	Puulistat, paneelit ja -ovet sisätiloissa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.
<b>ERIKOISOMINAISUUDET</b>	TEKNOCOAT AQUA 2550 maali muodostaa kovan, kulutusta kestävän pinnan.

---

<b>TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	2550-01: n. 32 tilavuus-% 2550-02: n. 32 tilavuus-% 2550-04: n. 32 tilavuus-%
<b>Kiintoainepitoisuus</b>	2550-01: n. 510 g/l 2550-02: n. 510 g/l 2550-04: n. 500 g/l
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	n. 50 g/l
<b>Teoreettinen riittoisuus</b>	10 m <sup>2</sup> /l (märkäkalvo 100 µm, kuivakalvo 30 µm)
<b>Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH (lasi 120 µm)</b>	
- pölykuiva	30 min kuluttua
- kosketuskuiva	40 min kuluttua
	Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla.
<b>Päällemaalattavissa</b>	2 h kuluttua
	Kalvonpaksuuden kasvu ja kuivumistilan ilman suhteellisen kosteuden nousu hidastavat yleensä kuivumista.
<b>Ohenne, välineiden pesu</b>	Vesi
<b>Kiilto</b>	2550-01: himmeä 2550-02: puolihimmeä, kiilto n. 20 2550-04: puolikiiltävä, kiilto n. 40
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen, muut sävyt sopimuksen mukaan. Variantti -02 perusmaali 1 sävytettävissä rajoituksin.
<b>VAROITUSMERKINTÄ</b>	Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsitteleminen**

Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

**Maalausolosuhteet**

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 - 38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.

**Maalaus**

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.

Maali levitetään ruiskulla tai vakumaatilla.

Ohennetaan tarvittaessa 0 - 5 % vedellä tai TEKNOSOLV 1935:llä.

POHJAMAALAUUS tehdään AQUAFILLER 1100-00:lla.

**LISÄTIETOJA**

EI SAA JÄÄTYÄ

---

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maali tuotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_1435\_Tuoteseloste.pdf